


Fiche technique

Sto-Baukleber

Mortier-colle hydraulique



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur et l'intérieur
- pour coller les panneaux isolants sur des supports hydrauliques et organiques
- en tant que colle pour StoTherm Classic®, StoTherm Vario, StoTherm Mineral, et StoTherm Resol

Propriétés

- excellent pouvoir adhérent et bonne adhérence sur le support
- thixotrope
- très perméable à la vapeur d'eau

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Classe de mortier	EN 998-1:2016	CS IV	
Classe de mortier	DIN 18550-1/-2	P III	
Densité brute du mortier solidifié	EN 1015-10	1,5 g/cm ³	
Résistance à la flexion	EN 1015-11	4,8 N/mm ²	
Résistance à la pression	EN 1015-11	17,8 N/mm ²	
Module d'élasticité dynamique	TP BE-PCC	12.100 N/mm ²	
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau			≤ 25
Absorption d'eau	EN 1015-18		W _{c2}
Conductivité thermique	EN 1745	≤ 0,61 W/(m*K) pour P=50%	valeur de tableau
Conductivité thermique	EN 1745	≤ 0,66 W/(m*K) pour P=90%	valeur de tableau
Comportement au feu	EN 13501-1	A1	
Rendement		750 L/t	
Compensation des mouvements			+/- 20 %

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Fiche technique

Sto-Baukleber

Support

Exigences	Le support doit être stable, plan, sec, solide et exempt de graisses et de poussière. L'adéquation du matériau au support doit éventuellement être vérifiée sur place. L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent endommager les couches suivantes, par ex. formation de cloques et de fissures.
------------------	--

Préparations	Vérifier que les couches existantes sont compatibles et cohésives. Supprimer les couches non cohésives. Nettoyer le support, si nécessaire.
---------------------	--

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +30 °C
-------------------------------------	--

Temps de mise en œuvre	A +20 °C : env. 60 minutes
-------------------------------	----------------------------

Rapport de mélange	6,0 l d'eau pour 25 kg de produit
---------------------------	-----------------------------------

Préparation du matériau	Préparer l'eau et y ajouter le mortier sec pré-mélangé. Mélanger pendant env. 2 minutes. Laisser reposer pendant env. 3 minutes. Remélanger pendant env. 30 secondes.
--------------------------------	---

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	collage des panneaux de polystyrène PSE	4,00 - 4,50	kg/m ²
	collage de panneaux de laine minérale	5,00 - 6,00	kg/m ²
	collage de panneaux isolants mousse résolique	4,00	kg/m ²
	par mm d'épaisseur	1,33	kg/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Application	Application manuelle, mécanique Utilisation en produit de collage: Appliquer le produit manuellement avec une taloche en acier inoxydable. Appuyez immédiatement sur les panneaux dans la couche de colle fraîche, ou les repositionner et appliquer une pression. Surface d'encollage du panneau isolant pour l'application de la colle sur le panneau isolant : min. 40 % Pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec revêtement durs : min. 60 % Une application mécanique est possible (malaxage et / ou pompage). Le produit est projetable avec les machines courantes à projeter les enduits fins.
--------------------	--

Fiche technique

Sto-Baukleber

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Le séchage dépend de la température, du vent et de l'humidité relative de l'air. En présence de conditions atmosphériques défavorables, toujours prendre les mesures de protection adaptées (contre la pluie, etc.) sur la surface de façade à traiter ou encore fraîche.

Le séchage à cœur dépend des conditions météo et dure env. 1 jour/mm d'épaisseur.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

pour plus d'instructions de mise en œuvre, voir les directives de mise en œuvre des systèmes.

Livrer

Teinte Gris ciment

Teintable Ne se teinte pas

Emballage Sac

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Durée de stockage Ce produit a une teneur réduite en chromates, voire une faible teneur en chromates.
La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

Expertise / avis technique

ATG 2191	StoTherm Classic
ATG 2839	StoTherm Vario
ATG 3069	StoTherm Vario met harde bekleding
ATG 2739	StoTherm Mineral
ETA-09/0267	StoTherm Resol

Marquage

Groupe de produits Mortiers colle

Composition Ciment, polymère en poudre, charges minérales, épaississant, accélérateur, réducteur de chromate

Fiche technique

Sto-Baukleber

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.
Plus l'enduit frais reste sur votre peau, plus le risque de lésions cutanées graves est élevé.
Tenir l'enduit frais hors de portée des enfants !
Suivre impérativement les consignes de sécurité du fabricant pendant la phase de mise en œuvre.

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas de stockage au sec, dans les règles de l'art, au moins 9 mois à faible teneur en chromates à partir de la date de fabrication.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be