

Technisch informatieblad

Sto-Bossenweefsel

Voorgevormd weefselstuk



Kenmerk			
Toepassing	• buiten • als wapeningsweefsel voor bossengevel		
Eigenschappen	• alkalibestendig		
Formaat	• weefselstrook: lengte 200 cm • binnenhoek, buitenhoek • kruis en T-stuk • type I: trapeziumvorm, 3,0/2,0 cm breed, 1,5 cm diep • type II: trapeziumvorm, 3,5/2,0 cm breed, 1,5 cm diep • type III: driehoeksvorm, 3,0 cm breed, 1,8 cm diep		
Verwerking			
Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	bij 10 cm overlapping	0,53	st/m
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		
Applicatie	Het wapeningsweefsel zonder plooiën en blazen in de vers aangebrachte wapeningsmortel drukken en met de Sto-Bossenkelles en het op de groef afgestemde element inwerken. Voor het wapenen van de groef bij gebouwhoeken en kruisingen de betreffende vormdelen gebruiken. De bewerking van de groef volgt in een tweede arbeidsgang door schoon en glad natrekken met de wapeningsmortel.		
	Het wapeningsweefsel moet in het bovenste derde deel van de wapening liggen en over het gehele oppervlak hierdoor worden bedekt. De weefselbanen moeten elkaar 10 cm overlappen.		
	Het wapenen van de vlakken tussen de groeven geschiedt met Sto-Glasweefsel. Daarbij wordt het weefsel tot aan de rand van de groef gelegd.		
	Na voldoende afbind- en droogtijd van de wapeningslaag kan de groef gekleurd worden. Voor de eindafwerking moet de reeds afgewerkte groef met plakband worden afgedekt. De plakband beschermt bij het pleisteren de oppervlakken van de groef en zorgt bij nauwkeurig afplakken voor een strakke en rechte randafwerking van de groeven.		

Technisch informatieblad

Sto-Bossenweefsel

Het weefsel moet ter voorkoming van beschadiging bij de verwerking voorzichtig worden behandeld.

Leveren

Verpakking Doos

Opslag

Opslagcondities Droog opslaan.

Markering

Productgroep Wapeningsweefsel

Veiligheid Hou rekening met het veiligheidsblad

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be