

Fiche technique

Sto-Fibre de Verre Bossage

Pièce préformée en fibre de verre



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- treillis d'armature en fibre de verre pour les façades à bossage

Propriétés

- résistant aux alcalis

Format

- bande de treillis : longueur 200 cm
- pièce d'angle rentrant, pièce d'angle sortant
- pièce en croix, pièce en T
- type I : rainure en trapèze, largeur 3,0/2,0 cm, profondeur 1,5 cm
- type II : rainure en trapèze, largeur 3,5/2,0 cm, profondeur 1,5 cm
- type III : rainure en triangle, largeur 3,0 cm, profondeur 1,8 cm

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation approx.
	recouvrement de 10 cm	0,53 m/m ²

La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Presser le treillis d'armature sans cloque et sans pli la couche d'armature fraîchement appliqué et le noyer en travaillant avec Sto-Truelle de bossage et le profil correspondant à la rainure. Pour réaliser l'armature de la rainure aux angles du bâtiment et aux croisements, utiliser les pièces préformées correspondantes. Former la rainure dans une deuxième étapes de travail en lissant proprement avec l'enduit de marouflage.

Le treillis doit se situer dans le tiers supérieur de la couche d'armature et être entièrement recouvert par celui-ci. Les treillis doivent se chevaucher de 10 cm environ.

Pour l'armature de la surface comprise entre le bossage, utiliser Sto-Fibre de Verre. Poser la fibre de verre avec un chevauchement jusqu'au bord de la rainure.

Après un temps de prise et de séchage suffisant, la rainure peut être colorée. Pour la couche de finition, il faut que la rainure totalement revêtue soit recouverte de ruban adhésif. Le ruban adhésif protège la rainure pendant que l'enduit est appliqué sur la surface et assure une formation propre et rectiligne des arêtes de bossage s'il est soigneusement collé.

Pour éviter tout endommagement, manipuler le treillis avec précaution.

Fiche technique

Sto-Fibre de Verre Bossage

Livrer	
Emballage	Carton
Stockage	
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec.
Marquage	
Groupe de produits	Treillis d'armature en fibre de verre
Sécurité	Respecter la fiche de données de sécurité
Indications spéciales	

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté à l'usage qu'il envisage.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées aux propres risques de l'utilisateur. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be