

Technisch informatieblad

Sto-Glasweefsel

Naam op verpakking: Sto-Glasfasergewebe

Alkalibestendig wapeningsweefsel



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten en binnen
 - als wapeningsweefsel
 - universeel inzetbaar

Eigenschappen

- optimale opname van krachten en bescherming tegen scheurvorming
- hoge treksterkte
- schuifvast
- alkalibestendig
- weekmakervrij

Formaat

- maaswijdte: 6 x 6 mm
- breedte: 110 cm

Technische gegevens

Criterion	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Oppervlaktegewicht	ETAG 004-2013 / Bijlage C.3.1	165 g/m ²	ca
Maaswijdte	ETAG 004-2013 / Bijlage C.3.3	6,0 mm	
Treksterkte bij levering	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/5cm	
Resterende treksterkte na veroudering	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/5cm	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Verwerking

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik
	bij 10 cm overlapping	1,00 m/m ²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		

Applicatie

Het wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de wapening, zonder plooien en blazen, in de vers aangebrachte wapeningsmortel inbedden en gladstrijken.

Technisch informatieblad

Sto-Glasweefsel

Naam op verpakking: Sto-Glasfasergewebe

Het weefsel moet 10 cm worden overlapt, de gele randen dienen als aanduiding van de overlapping.

Op het sokkelprofiel het wapeningsweefsel aan de onderkant van het Sto-Sokkelprofiel met een scherp mes afsnijden.
Dagkanten dienen ook voorzien te worden van wapeningsweefsel.

Op gebouwopeningen (ramen, deuren) moet een diagonale wapeningsweefsel (minimale maat 20 x 40 cm) worden uitgevoerd.
Wanneer het weefsel bijv. in de omgeving van steigerankers is ingesneden, dan moet een extra weefselstrook over de insnede worden ingebed.
Het weefsel moet ter voorkoming van beschadiging bij de verwerking voorzichtig worden behandeld.

Leveren

Kleur Wit met gele markeringen

Verpakking

Rol

Opslag

Opslagcondities Droog en vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht.

Certificaten/toelatingen

ATG 2191	StoTherm Classic®
ATG 2839	StoTherm Vario
ATG 2739	StoTherm Mineral
natureplus® - Certificate 0300-0701-046-2	StoTherm Wood Environment - Health - Features

Markering

Productgroep Wapeningsweefsel

Veiligheid

Hou rekening met het veiligheidsblad

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring.
Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Technisch informatieblad

Sto-Glasweefsel

Naam op verpakking: Sto-Glasfasergewebe

Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be