

Technisch informatieblad

Sto-Pantserweefsel

Naam op verpakking: Sto-Panzergeewebe

Versterkt wapeningsweefsel



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- als extra wapening
- ter verbetering van de mechanische belastbaarheid van stootgevoelige zones van een buitengevelisolatie systeem

Eigenschappen

- hoge treksterkte
- schuifvast
- alkalibestendig
- weekmakervrij

Formaat

- maaswijdte: 7,5 x 7,5 mm
- breedte: 100 cm

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Oppervlaktegewicht	ETAG 004-2013 / Bijlage C.3.1	> 450 g/m ²	
Maaswijdte	ETAG 004-2013 / Bijlage C.3.3	7,5 mm	
Treksterkte bij levering	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 4.000 N/5cm	
Resterende treksterkte na veroudering	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/5cm	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Verwerking

Verbruik

Uitvoering	Ca. verbruik
	1,00 m/m ²

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Technisch informatieblad

Sto-Pantserweefsel

Naam op verpakking: Sto-Panzergevebe

Applicatie

De extra wapening wordt onder het normale wapeningsweefsel aangebracht.

Het pantserweefsel, zonder plooiën en blazen, in de vers aangebrachte wapeningsmortel volledig inbedden en gladstrijken.

Niet met overlapping verwerken, maar vlak aansluiten.

De wapeningsmortel wordt nat in nat met het bijbehorend Sto-Glasweefsel daarover aangebracht.

Het pantserweefsel wordt vlak tegen de bovenkant van de neus van het sokkelprofiel ingebed.

Het weefsel moet ter voorkoming van beschadiging bij de verwerking voorzichtig worden behandeld.

Leveren

Kleur wit

Verpakking

Rol

Opslag

Opslagcondities Droog opslaan.

Certificaten/toelatingen

ATG-13/2191 StoTherm Classic®

ATG-2839 StoTherm Vario

ATG-08/2739 StoTherm Mineral

Markering

Productgroep
GISCODE

Wapeningsweefsel
Geen technische kenmerken beschikbaar.

Veiligheid

Hou rekening met het veiligheidsblad.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto nv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse

Technisch informatieblad

Sto-Pantserweefsel

Naam op verpakking: Sto-Panzergevebe

T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be