


Fiche technique

Sto-Rissfüller fein

Produit en dispersion pour le rebouchage des fissures



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour le rebouchage des fissures dans le cadre des systèmes de rénovation Sto • pour les supports peints, hydrauliques, organiques • pour les fissures d'une taille de 1 à 20 mm • ne pas appliquer sur supports humides ou sales
Propriétés	• produit souple de rebouchage des fissures, prêt à l'emploi, avec faible retrait • séchage sans fissures • adhérence élevée sur les bords

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité		1,7 - 1,9 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Le support doit être solide, sec, propre et cohésif et être dépourvu de couches de frittage, d'efflorescences, de microorganismes (algues, champignons, etc.) et d'agents détachants.
Préparations	Contrôler la cohésion des couches existantes. Supprimer les couches non cohésives.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +30 °C
Préparation du matériau	Prêt à l'emploi
Consommation	Type d'application Consommation appr. La consommation dépend de la largeur et de la profondeur des fissures. La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir

Fiche technique

Sto-Rissfüller fein

qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application	Mise en œuvre facile Toujours élargir les fissures en forme de joint en V (en forme de trapèze). Enduire les flancs de la fissure avec StoPrim Micro. Reboucher les fissures en une passe à l'aide de Sto-Rissfüller fein et aplanir à la spatule. Traiter les fissures profondes en 2 étapes de travail.
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de 65 % : reprise possible des travaux au plus tôt après environ 24 heures. Les facteurs suivants rallongent les temps de séchage et de durcissement : - température - vent - humidité relative de l'air plus élevée - conditions météorologiques défavorables - rayons du soleil - épaisseur de couche plus épais Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau. En cas d'humidité élevée (humidité relative > 85 %) et de basses températures (température du support et/ou température ambiante < 10 °C), le séchage physique sera fortement retardé. Ce retard peut durer plusieurs jours ou semaines, en fonction de l'épaisseur de la couche appliquée et des conditions climatiques. Prenez des mesures de protection appropriées telles que des bâches (avec ou sans structure de toit) ou un film rétractable sur l'échafaudage pour protéger le support et le produit appliqué, tant pendant l'application que pendant le séchage.
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
Livrer	
Teinte	Blanc naturel
Emballage	Seau
Stockage	
Conditions de stockage	Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement. Explication du numéro de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine. Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

Fiche technique

Sto-Rissfüller fein

À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Marquage

Groupe de produits Enduit de ragréage

Composition

Selon la directive VdL pour les revêtements usuels du bâtiment : dispersion de polymères, charges silicates, eau, étherglycol, agents de protection pour le stockage à base de 1,2-benzisothiazoline-3-one (BIT), agents de protection pour le stockage à base de bronopol (INN)

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be