


Fiche technique

Sto-Treillis d'angle

Profil d'angle avec fibre de verre intégrée



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur et l'intérieur • pour la réalisation des angles des systèmes d'isolation de façades
Propriétés	• en plastique • avec fibre de verre intégrée (160 g/m²)
Format	• dimensions des mailles : 4 x 4 mm • longueur : 250 cm • treillis: 11 x 13 cm

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Poids surfacique	ETAG 004 / Appendice C 6.1	160 g/m ²	vom Glasfasergewebe

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur : Collage de panneaux suffisamment durci (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral). Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords alignés. Rénovation de surfaces recouvertes d'un enduit : Support solide, plan, sec, propre et dépourvu de substances pouvant entraver le collage (saleté, etc.). Vérifier la résistance et l'absence de parties creuses.
------------------	---

Préparations	Rénovation de surfaces recouvertes d'un enduit : Abattre les grosses saillies, égaliser les grosses irrégularités en utilisant par exemple un mortier adapté.
---------------------	--

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation approx.
		1,00 m/m

Fiche technique

Sto-Treillis d'angle

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Appliquer l'enduit de marouflage au niveau des arêtes sur toute la largeur du treillis. Poser l'armature d'angle sans cloque ni pli en l'alignant et en respectant l'aplomb. Racler le surplus d'enduit de marouflage avec la plâtresse en acier inoxydable (pour éviter une surépaisseur dans la couche d'armature). Lors de la mise en œuvre de la couche d'armature, poser le treillis Sto-Fibre de verre jusqu'à l'angle.

L'armature d'angle permet l'armature des retours de baie des embrasures et la formation des angles des embrasures en une seule étape de travail. Poser la fibre de verre intégrée jusqu'au bord arrière de l'embrasure (contre le dormant de châssis) et la noyer à la spatule dans l'enduit de la couche d'armature fraîchement appliqué. En cas d'utilisation de profils d'arrêt d'enduit, les bandes de treillis du profil d'arrêt d'enduit et l'armature d'angle doivent se chevaucher d'au moins 10 cm.

Livrer

Teinte profil jaune

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Treillis d'armature

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté à l'usage qu'il envisage.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées aux propres risques de l'utilisateur. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be