

Technisch informatieblad

Sto-Voegenkit WF

Acrylaatgebonden kitmassa



Kenmerk

Toepassing	• buiten en binnen • voor het verlijmen van de profielen voor binnentoepassing • voor het afdichten van voegen met geringe of geen beweging • niet geschikt voor voegen en aansluitingen met matige beweging (bijv. raamaansluitingsvoegen, dilatatievoegen)
-------------------	---

Eigenschappen	• plasto-elastisch • bevat geen weekmakers die vrijkomen
----------------------	---

Formaat	• koker 310 ml
----------------	----------------

Bijzonderheden/opmerkingen	• product voldoet aan EN 15651-1 • het product is niet bestendig tegen langdurige vochtbelasting, bij buitentoepassing overschilderen
-----------------------------------	--

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Brandgedrag	EN 13501-1	E	
Dichtheid		1,7 g/cm ³	ca.
Temperatuurbestendigheid		-25 - 80 °C	
Toegestane totale vervorming		10 %	
Maximale voegbreedte		25 mm	
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.			

Ondergrond

Eisen	De ondergrond moet vrij zijn van losse delen, vet, stof en olie.
--------------	--

Vorbereidingen	Stof, pleister- en mortelresten uit de voeg verwijderen.
-----------------------	--

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C
-------------------------------	--

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik
-----------------	------------------	--------------

Technisch informatieblad

Sto-Voegenkit WF

	afhankelijk van het project en de toepassing
	De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.
Applicatie	Wordt m.b.v. een koker en passend kitpistool aangebracht De voegbreedte moet minimaal 7,5 mm en maximaal 25 mm zijn, de voegdiepte minimaal 12 mm (over het algemeen de helft van de voegbreedte). Sto-Rugvulling in de geschikte dimensie (ca. 5 mm breder dan de voeg) in de gewenste voegdiepte inbrengen; hierbij mag deze niet worden beschadigd. De kitmassa met een kitpistool aanbrengen en met een met water of terpentijn bevochtigd gereedschap glad afwerken. Het product kan met pleister resp. verf worden afgewerkt. Toepassing in combinatie met Sto-ETICS: De voegbreedte moet min. 10 mm zijn. Voegflanken met de betreffende wapeningsmassa bewerken en voorstrijken (Sto-Putzgrund, StoPrep Miral).
Drogen, uitharden, bewerkingsstijd	De uitharding duurt, afhankelijk van de weersomstandigheden, 1 - 2 weken.
Reiniging van de gereedschappen	Direct na toepassing met water reinigen.
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Tot aan de huidvorming (ca. 30 - 60 minuten) beschermen tegen regen en vorst.
Leveren	
Kleur	wit
Verpakking	koker
Opslag	
Opslagcondities	Droog en vorstvrij opslaan Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.
Markering	
Productgroep	Buitengevelisolatie toebehoren
Veiligheid	Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

Technisch informatieblad

Sto-Voegenkit WF

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be