


Technisch informatieblad

StoAdditiv QS

Watergedragen drogingsversneller voor
vroegeregenbestendige eigenschappen



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor flexibel gebruik bij sterk schommelende dag- en nachttemperaturen
- alleen te gebruiken in de gevelverven StoColor Silco, StoColor Jumbosil, StoColor Maxicryl, StoColor X-black, StoColor Lotusan G, StoColor Lotusan AimS

Eigenschappen

- oplosmiddelvrij
- versnelt de droging van de Sto-gevelverven in natte en koude jaargetijden

Formaat

- hoeveelheid: 0,45 l

Ondergrond

Eisen

Neem de aanwijzingen voor de gevelverven in acht.

Vorbereidingen

Neem de aanwijzingen voor de gevelverven in acht.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +1°C
Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +20 °C

Materiaalbereiding

Opmerkingen:

- Ammoniakgeur! Zorg voor voldoende ventilatie.
- Draag een beschermbril.
- Het StoAdditiv QS niet handmatig mengen, maar met een mechanische menger.
- Noteer de mengdatum. Het mengsel van gevelverf en StoAdditiv QS binnen 6 weken verwerken.

Alleen te gebruiken in de gevelverven:

- StoColor Silco
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoColor Lotusan G
- StoColor Lotusan AimS

Let op de volgende dosering:

- Verpakking van 5 l = 150 ml, 1/3 fles StoAdditiv QS
- Verpakking van 10 l = 300 ml, 2/3 fles StoAdditiv QS
- Verpakking van 15 l = 450 ml, 1 fles StoAdditiv QS

Technisch informatieblad

StoAdditiv QS

Materiaal bereiden:

1. Let erop dat de deksel van de StoAdditiv QS goed dicht zit.
2. De StoAdditiv QS goed schudden.
3. Voeg de StoAdditiv QS toe aan de Sto-gevelverf.
4. Meng de StoAdditiv QS er direct met een mechanische menger door.
5. Meng minstens 1 minuut door totdat er een homogeen mengsel ontstaat.
6. Roer het water door het mengsel totdat de gewenste verwerkingsviscositeit is bereikt.

Kleurverschillen voorkomen: Het materiaal op het gehele gevelvlak met StoAdditiv QS of het gehele gevelvlak zonder StoAdditiv QS verwerken.

Reiniging van de gereedschappen	Reinig alle gereedschappen na gebruik met water.
Leveren	
Kleur	Gelig
Opslag	
Opslagcondities	In gesloten verpakking en vorstvrij opslaan. Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.
Opslagtermijn	De beste kwaliteit in de originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd. Dit kan uit het chargennummer op de verpakking worden afgelezen. Verklaring van het chargennummer: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek Voorbeeld: 6450013223 - opslagduur tot eind week 45 in 2026
Markering	
Productgroep	Drogingsversneller
Veiligheid	Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad! Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.
Bijzondere instructies	

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse

Technisch informatieblad

StoAdditiv QS

T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be