

Technisch informatieblad

StoAdditiv WE

Watergedragen drogingsversneller



Kenmerk				
Toepassing		• buiten • optioneel: als extra additief in de sierpleisters Stolit® en StoSilco® K/R/MP • voor flexibel gebruik op de bouwplaats, vooral bij de overgang van de seizoenen met sterk schommelende dag- en nachttemperaturen • niet in andere Sto-producten (bijv. gevelverven) en/of QS-producten gebruiken		
Eigenschappen		• bevordert bij temperaturen $\geq +7\text{ °C}$ de droging • inzetbaar bij een temperatuurbereik van $+5\text{ °C}$ tot $+15\text{ °C}$ • oplosmiddelvrij		
Formaat		• fles: 500 ml		
Bijzonderheden/opmerkingen		• het additief direct vóór de verwerking aan de sierpleister toevoegen • de sierpleister na toevoeging van het additief direct verwerken		
Technische gegevens				
	Criterion	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
	Dichtheid	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.				
Ondergrond				
Eisen		De specificaties zijn in het technisch informatieblad van de gebruikte sierpleister beschreven.		
Vorbereidingen		De specificaties zijn in het technisch informatieblad van de gebruikte sierpleister beschreven.		
Verwerking				
Verwerkingstemperatuur		Laagste ondergrond- en luchttemperatuur: $+5\text{ °C}$, tot max. 85% relatieve luchtvochtigheid Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: $+15\text{ °C}$		
Materiaalbereiding		WAARSCHUWING! - Het product komt in de ogen of op de huid terecht. - Gevolgen: huidirritatie, oogschade		

Technisch informatieblad

StoAdditiv WE

1. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
2. Veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril dragen.

Gegevens hoeveelheden:
- 500 ml StoAdditiv WE per 25 kg sierpleister

Direct vóór de verwerking: per 25 kg sierpleister StoAdditiv WE toevoegen en mengen tot een homogeen mengsel ontstaat.

Opmerking: een overdosering en/of een te hoge materiaalt temperatuur kan ertoe leiden dat het materiaal in de verpakking direct indikt.

Opmerking: bij gekleurde sierpleisters kan de viscositeit al lager zijn. In dit geval geen of minder additief toevoegen. Op een gelijkmatige hoeveelheid toegevoegd additief in alle verpakkingen letten.

Verbruik	Toepassingssoort		Ca. verbruik	
	Additief voor Stolit®, StoSilco®		500	ml/25 kg
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.			
Laagopbouw	De specificaties zijn in het technisch informatieblad van de gebruikte sierpleister beschreven.			
Applicatie	Opmerkingen: - Het aanbrengen van de sierpleister is in het technisch informatieblad beschreven. - De sierpleister na toevoeging van het additief direct verwerken. Belangrijk bij gekleurde sierpleisters: - In elke verpakking evenveel additief toevoegen en mengen tot een homogeen mengsel ontstaat. Anders kunnen er zichtbare kleur- en structuurverschillen in het oppervlak ontstaan. - Verwerk ofwel een geheel oppervlak met additief of verwerk een geheel oppervlak zonder additief.			
Drogen, uitharden, bewerkingstijd	De droogtijd van waterhoudende producten is sterk afhankelijk van temperatuur, luchtbeweging en luchtvochtigheid. Omdat deze factoren aan de gevel niet kunnen worden berekend, kan ook geen exacte uitspraak voor het toepassing van de versneller worden gedaan. Bij ongunstige weersomstandigheden moeten in elk geval beschermende maatregelen worden genomen (bv. regenbescherming) op de pas bewerkte of nog te bewerken gevelvlak.			

Technisch informatieblad

StoAdditiv WE

Meer specificaties zijn in het technisch informatieblad van de gebruikte sierpleister beschreven.

Reiniging van de gereedschappen

Direct na toepassing met water reinigen.

Leveren

Verpakking

PE-fles: 500 ml
Doos: 24 flessen à 500 ml

Opslag

Opslagcondities

In gesloten verpakking en vorstvrij opslaan. Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.

Opslagtermijn

De beste kwaliteit in de originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd. Dit kan uit het chargennummer op de verpakking worden afgelezen.
Verklaring van het chargennummer:
cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek
Voorbeeld: 6450013223 - opslagduur tot eind week 45 in 2026

Markering

Productgroep

Additief

Veiligheid

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be