


Technisch informatieblad

StoAqua Emaille PU Gloss

Werverdunbare, dekkende PU-lak voor
hoogwaardig lakwerk, glanzend



Kenmerk

Toepassing

- buiten en binnen
- op hout, houten plaatmateriaal, ijzer en lichtmetalen na de juiste voorbehandeling en grondering
- op minerale ondergronden na passende voorbehandeling en grondering
- niet op vochtige of vervuilde ondergronden

Eigenschappen

- verhoogde mechanische bestendigheid
- zeer goede vloe-eigenschappen
- blokvast
- hoog standvermogen
- goed drooggedrag
- vergeelt niet
- bestand tegen speeksel en transpiratie volgens EN 71-3 (veiligheid van speelgoed)
- bestand tegen desinfectiemiddelen
- goed dekkend
- zeer goed te reinigen
- waterdampdoorlatend
- geurarm

Optiek

- glanzend volgens EN 13300

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid		1,25 g/cm ³	
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.			

Ondergrond

Eisen

Verdere informatie: zie Technische Voorlichting Buildwise TV 249 Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken.

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, vrij van onthechtende substanties en goed voorbehandeld zijn.

IJzer en staal:

Roest op deskundige manier verwijderen tot aan reinheidsgraad SA 2½ (stralen)

Technisch informatieblad

StoAqua Emaile PU Gloss

of St 3 (machinaal) volgens EN ISO 12944-4. Bij nieuwe ondergronden de aanwezige walsfilm/oxidelaag door schuren of zandstralen verwijderen. Ontvetten. 2 keer gronderen met StoAqua Allgrund.

Zink en verzinkte ondergronden:
De ondergrond reinigen en opschuren met een schuurvlies. Gronderen met StoAqua Allgrund.

Aluminium binnen:
De ondergrond reinigen en opschuren met een schuurvlies. Gronderen met StoAqua Allgrund.

Koper:
De ondergrond reinigen en opschuren met een schuurvlies.

Kunststof:
Hard-PVC, PUR, polyester en melamine reinigen en opschuren met een schuurvlies.

Oude verflagen:
De ondergrond reinigen en opschuren met een schuurvlies voorbereiden. Grotere gebreken met twee-componenten vulmiddel opvullen en opschuren. Kleine gebreken met vulmiddel opvullen, daarna opschuren, gronderen en lakken.

Hout buiten:
Nieuwe, maatvastе en beperkt maatvastе houtsoorten opschuren. Met StoPrim Protect WN gronderen, daarna met StoAqua Ventilack drie keer lakken.

Opmerking:
Vensters en buitendeuren inclusief de binnenkanten moeten als buitenonderdeel worden beschouwd.

Oude lagen reinigen, losse delen verwijderen, vergrijsd hout tot op gezond hout afschuren.
Met StoPrim Protect WN gronderen en met StoAqua Ventilack drie keer lakken.

Het verwijderen/verder behandelen van verflagen zoals schuren, afbranden etc. kan gevaarlijke stof en/of dampen veroorzaken. Werkzaamheden op goed geventileerde plaatsen uitvoeren en voor ventilatie zorgen. Passend mondmasker dragen, indien noodzakelijk.

Hout binnen:
Nieuw hout lichtjes opschuren, stof verwijderen. Gronderen met StoAqua Allgrund en afwerken met StoAqua Emaile PU Gloss. Eerste laag tot 3 % verdund met water aanbrengen (zorgt voor gelijkmatig zuigvermogen). De tweede laag onverdund aanbrengen.

Opmerking:
Nieuw hout kan bij waterlakken lignine (verkleuring: houtinhouddsstoffen/geelachtig tot bruin) afgeven.
Aanbeveling: twee lagen StoAqua Allgrund aanbrengen.

Vorbereidingen

Aanwezige ondergronden op draagkracht controleren. Niet draagkrachtige lagen

Technisch informatieblad

StoAqua Emaille PU Gloss

verwijderen.
Losse verfdelen, niet draagkrachtige oude lagen en afwerkingen mechanisch of met geschikte afbijtmiddelen verwijderen.

Verwerking		
Verwerkingstemperatuur	Minimale ondergrond- en verwerkingstemperatuur: +10 °C Maximale ondergrond- en verwerkingstemperatuur: +25 °C	
Materiaalbereiding	Het product is gebruiksklaar. Het materiaal vóór gebruik goed oproeren.	
Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
	per verflaag	0,09 - 0,11 l/m ²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		
Laagopbouw	Hout buiten: Nieuw en uitgewerkt naaldhout: Met StoPrim Protect WN impregneren. Daarna afwerken met StoAqua Ventilack Satin.	
	IJzer en staal: Ontroesten, reinigen en met StoAqua Allgrund gronderen.	
	Aluminium en koper: Reinigen en met StoAqua Allgrund gronderen.	
	Oude verflagen: Opschuren en met StoAqua Allgrund gronderen.	
Applicatie	Kwasten, rollen, airless-spuiten	
	Het product met een mengkwast (kunstvezel/natuurlijk haar) of de Sto-Radiatorroller Filt (PES microvezel) aanbrengen en narollen. Inox gereedschap gebruiken.	
	Airless-spuitapparaat: Viscositeit: onverdund Nozzle: 0,008" - 0,012" Druk: ca. 150 - 180 bar	
	Aircoat-spuitapparaat: Viscositeit: onverdund Nozzle: 0,008" - 0,012" Druk: ca. 100 - 120 bar Airless Druk: 1,0 - 2,0 bar lucht	

Technisch informatieblad

StoAqua Emaile PU Gloss

Finecoat-spuitapparaat:
Viscositeit: ca. 5 - 10% verdund
Nozzle: gemiddelde grootte
Druk: max.

Luchtdruk-spuiten:
Viscositeit: ca. 5 - 10% verdund
Nozzle: 2,0 mm
Druk: ca. 2,0 bar

De spuitwaarden zijn gerelateerd aan ca. +20 °C materiaalt temperatuur en ca. 65 % relatieve luchtvochtigheid. Druk en sproeikopp parameters bij andere spuitmachines volgens de gegevens van de fabrikant van de betreffende machine.

Drogen, uitharden, bewerkingstijd

Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: stofdroog na 1 uur, handdroog na 1 uur, overschilderbaar na 16 uur.
De droogtijd wordt verlengd bij lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid.

Bij horizontale vlakken voor een goede ventilatie zorgen.

Reiniging van de gereedschappen

Direct na toepassing met water reinigen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Bij toepassing op verweerde oppervlakken buiten bestaat het risico op slijtage door bevochtigingsmiddelen, hetgeen de look van het oppervlak nadelig kan beïnvloeden.

Wij adviseren om op dergelijke oppervlakken StoAqua Ventilack Satin te gebruiken.

Hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur en een lage luchtverversing verlengen de droogtijd. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de volledige doordroging van StoAqua Emaile PU Gloss/Satin meerdere dagen tot weken duren.

Bij ongunstige weersomstandigheden moeten in elk geval de juiste beschermende maatregelen worden genomen (bijv. regenbescherming) op het te bewerken oppervlak.

Bij nog niet doorgedroogde afwerkingen kan waterbelasting, bijv. dauw, nevel of regen, hulpstoffen uit de afwerking onttrekken en aan het oppervlak afzetten. Het effect verschilt, afhankelijk van de intensiteit van de kleur. Het effect wordt minder gedurende langere blootstelling aan weersomstandigheden.

Verwijderen van afval:

Uitgehard of ingedroogd materiaal kan, rekening houdend met de lokale voorschriften, met het normale huisvuil worden afgevoerd. Oud, niet gedroogd materiaal met cement mengen, uit laten harden en afvoeren.

Opmerking:

Bij witte en lichte kleuren kunnen de lakoppervlakken vergelen door te weinig licht (UV-straling), warmte en chemische invloeden (bijv. zoals ammoniakdampen uit reinigingsmiddelen, lijm, verf of afdichtmaterialen). Deze vergeling is typisch voor het materiaal en is geen productgebrek. Door blootstelling aan licht worden

Technisch informatieblad

StoAqua Emaille PU Gloss

vergeelde oppervlakken weer licht.

Het oppervlak kan worden geschuurd.

Handmatig schuren: de laklaag 16 uur laten drogen en dan met een schuurblok schuren.

Machinaal schuren: de laklaag ca. 36 uur laten drogen en dan schuren.

Leveren	
Kleur	Wit, gekleurd
Verpakking	Blik
Opslag	
Opslagcondities	In goed afgesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.
Opslagtermijn	De beste kwaliteit in de ongeopende originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd als wordt voldaan aan de opslagvoorwaarden. Dit kan uit het chargenummer op de verpakking worden afgelezen. Verklaring van het chargenummer: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek Voorbeeld: 6450013223 – opslagduur tot eind week 45 in 2026 Na opening zo snel mogelijk opmaken. Als er verontreinigingen in het product terecht zijn gekomen, kunnen deze de houdbaarheid verkorten (bijv. door vuil gereedschap).
Markering	
Productgroep	Dekkende lak
Samenstelling	Conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen: alkydhars, polyurethaandispersie, titaandioxide, water, glycolen, dispersiemiddel, verdikker, ontschuimer, oppervlakte additief, vernettingsmiddel, droogstoffen, pH regulatoren, opslagbeschermmiddel op basis van BIT
Veiligheid	Lees zorgvuldig het veiligheidsblad! Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH208	Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa(3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr.247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr.220-239-6]. Kan een allergische reactie veroorzaken. Het gaat om conserveringsmiddelen. Aanraking met de ogen en huid vermijden.
EUH211	Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.
Bijzondere instructies	
De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste	

Technisch informatieblad

StoAqua Emaille PU Gloss

toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be