

Fiche technique

StoColl Fix

Colle pour la fixation



Caractéristique

- Application**
- pour l'extérieur
 - pour la fixation, par ex. lors de l'utilisation du Sto-Turbofix
 - pour coller des éléments de montage StoFix
 - pour coller des appuis de fenêtre sur un deuxième niveau d'étanchéité
 - pour coller des couvertines sur des éléments de façade StoDeco

- Propriétés**
- mono-composant
 - très bonne adhérence immédiate
 - à fort pouvoir d'adhérence

- Particularités / Indications**
- la consommation dépend du support
 - accessoires : voir Outillage - Systèmes ITE

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Masse volumique apparente		1,48 g/cm ³	
Résistance à la température		-40 - 90 °C	
Dureté Shore A		50	selon stockage 21 d

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

- Exigences**
- Le support doit être plan, cohésif, sec, propre et dépourvu d'efflorescences, d'agents séparateurs, de graisses et de poussière.
Vérifier l'aptitude des supports critiques.
Réaliser une surface d'essai.

- Préparations**
- Contrôler la cohésion des couches existantes.
Supprimer les couches non cohésives.

Mise en œuvre

- Température de mise en œuvre**
- Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +40 °C

- Temps de mise en œuvre**
- À +23 °C et à une humidité relative de l'air de 50 % : environ 5 minutes

Fiche technique

StoColl Fix

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	En cas d'utilisation sur panneaux avec rainure + languette en complément de Sto-Turbofix / Sto-Turbofix Mini	4,00 - 8,00	m²/pce
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Application	Est appliquée à l'aide de la cartouche, avec pistolet à cartouche adapté. Utilisation en association avec Sto-Turbofix Mini : Appliquer la colle mousse sur le panneau au pistolet à colle mousse (voir fiche technique Sto-Turbofix). Placer la cartouche de StoColl Fix dans la pompe à joint et appliquer des noisettes de produit sur le panneau isolant. Nombre de surfaces d'encollage par panneau isolant : Panneaux isolants avec kit de rainures et ressorts : au moins 1 surface d'encollage dans le coin non fixé du panneau. Panneaux isolants aux angles du bâtiment ou sur pilier : au moins 2 surfaces d'encollage. Panneaux isolants à bords droits : au moins 4 surfaces d'encollage. Appuyer immédiatement le panneau isolant enduit de Sto-Turbofix sur le mur en pressant légèrement. Collage d'éléments de montage StoFix : Fraiser une découpe pour le produit dans le panneau isolant à l'aide d'un outil de fraisage approprié. Éliminer la poussière de fraisage. Enduire StoColl Fix dans la zone fraisée et lisser à la spatule. Appliquer StoColl Fix également sur la face arrière de StoFix Zyrillo.		
Nettoyage des outils	Nettoyer avec Sto-Ultra Cleaner immédiatement après utilisation.		
Livrer			
Emballage	Cartouche		
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.		
Durée de stockage	15 mois après la date de fabrication dans les contenants originaux La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.		

Fiche technique

StoColl Fix

Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208

Contient N-(3-(triméthoxysilyl)propyl) éthylènediamine. Peut produire une réaction allergique.

EUH211

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be