


Fiche technique

StoCryl HP 150

Imprégnation, hydrophobante



Caractéristique

Application	• en imprégnation hydrophobe pour la protection de structures en bétons avec une bonne étanchéité de surface et de supports particuliers tels que la brique, le béton lavé, les joints hydrauliques et la maçonnerie
Propriétés	• réduit la pénétration de l'eau et des substances nocives dissoutes dans l'eau • régule l'humidité • augmente la résistance électrique • fort pouvoir de pénétration • en phase solvant
Aspect	• transparent
Particularités / Indications	• pour les supports tels que la brique, réaliser une surface d'essai • ne convient pas aux zones de circulation automobile et piétonne

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Exigences applicables au support : Le support doit être sec, cohésif et exempt de substances séparatrices de même nature ou de nature différente. Éliminer les couches moins solides et les surplus de barbotine. Sec conformément à la définition de la directive de réfection 2001-10, en fonction toutefois de la qualité du béton. La teneur en humidité mesurée avec l'appareil CM ne doit pas dépasser 4 % CM pour des qualités de béton jusqu'à C30/37, et 3 % CM pour un béton C35/45.
Préparations	Si une préparation du support s'avère nécessaire, il est recommandé de nettoyer ce dernier à l'aide d'une brosse et d'un jet haute pression. Il faut également veiller à garantir un temps de séchage suffisant de la surface en béton (environ 2 jours) après le nettoyage haute pression.

Fiche technique

StoCryl HP 150

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimale de mise en œuvre : +8 °C Température maximale de mise en œuvre : +30 °C
-------------------------------------	---

Rapport de mélange	Peut être mis en œuvre en le sortant directement du bidon
---------------------------	---

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	comme imprégnation hydrophobe	0,2	l/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Constitution des couches	1. Préparation du support 2. Imperméabilisation StoCryl HP 150, diluée ou non diluée. En cas d'application en deux passes, travailler humide sur humide.
---------------------------------	--

Application	1. Préparation du support 2. Hydrofugation Appliquer l'imperméabilisation StoCryl HP 150 après avoir bien remué. En fonction du pouvoir d'absorption du support, appliquer en une ou deux passes. Consommation : env. 0,2 ou 0,25 l/m ² , par passe En cas de mise en œuvre à la main, appliquer StoCryl HP 150 avec une brosse pour plafond ou au pistolet (pulvérisateur pour arbres). Remarque : ne pas appliquer de revêtements sur StoCryl HP 150.
--------------------	---

Nettoyage des outils	Nettoyer avec StoFluid AF immédiatement après utilisation
-----------------------------	---

Livrer

Emballage	Bidon
------------------	-------

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
01731-006	StoCryl HP 150	10 l Bidon

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger des rayons directs du soleil.
-------------------------------	--

Durée de stockage	Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).
--------------------------	---

Marquage

Groupe de produits	Imprégnation hydrophobe
---------------------------	-------------------------

GISCODE	BSL 50
----------------	--------

Fiche technique

StoCryl HP 150

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Lors du premier achat, vous recevrez une fiche de données de sécurité CE.
Respecter les informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de Sto sa. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be