


Technisch informatieblad

StoDivers P 110

Polymeerdispersie voor vloersystemen,
dissipatief



Kenmerk

- Toepassing**
- binnen
 - voor de nabehandeling van alle elektrisch geleidende vloeren van Sto

- Eigenschappen**
- korte droogtijd
 - watergedragen
 - spanningsverdelend, dissipatief (antistatisch)

- Optiek**
- transparant
 - gemiddelde glans

- Bijzonderheden/opmerkingen**
- het product is niet weekmakerbestendig.

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.			

Ondergrond

- Eisen**
- De ondergrond moet schoon, vlek vrij, volledig droog en uitgehard zijn.

Verwerking

- Verwerkingstemperatuur**
- Minimale ondergrond-, lucht- en verwerkingstemperatuur: +8 °C
Maximale ondergrond-, lucht- en verwerkingstemperatuur: +30 °C
Maximale toegestane relatieve luchtvochtigheid 75 %

- Verwerkingstijd**
- Droogtijd bij +20 °C ca. 60 minuten

- Verbruik**
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Toepassingssoort | Ca. verbruik |
| per arbeidsgang | 0,02 - 0,05 l/m ² |
- Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Technisch informatieblad

StoDivers P 110

Laagopbouw	1. Bereid de ondergrond voor. 2. Nabehandelen: StoDivers P 110		
Applicatie	Reinigen van de ondergrond met StoDivers GR Het is belangrijk dat de bescherm laag op een propere ondergrond wordt aangebracht. Nieuwe aangebrachte coatings en gietvloeren dienen volledig uitgehard te zijn. Bestaande coatings moeten eerst gereinigd worden: Afhankelijk van de opbouw van de vuil- of waslaag moet StoDivers GR met een verdunning van 1 : 4 tot 1 : 8 met koud water worden gebruikt. De vloer vervolgens met machine en geschikte pad schrobben en het vuile water met een waterzuiger opzuigen. Naspoelen met schoon water is niet noodzakelijk. Dit bespaart werktijd. Bij sterk vervuilde vloeren is deze reiniging meerdere keren te herhalen. De vloer grondig laten drogen alvorens StoDivers P 110 aan te brengen. Beschermen met StoDivers P 110 De nabehandeling wordt op de schone en uitgeharde vloer gelijkmatig dun aangebracht. StoDivers P 110 zuinig op de vloer gieten en gelijkmatig dun, in banen met een mop verdelen. Vloer goed laten drogen (ca. 30 min). De droogtijden tussen de beide arbeidsgangen moet absoluut worden aangehouden ! De tweede laag aanbrengen dwars op de vorige arbeidsgang. Afhankelijk van de verwachte belasting kunnen meerdere arbeidsgangen nodig zijn. Reken 20 tot 40 m² per liter per arbeidsgang, naargelang de structuur en belasting van de vloer. Opmerking Tijdens de verwerking moeten direct zonlicht, hoge temperaturen en tocht worden voorkomen.		
Reiniging van de gereedschappen	Direct na toepassing met water reinigen.		
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Algemene verwerkingsinstructies zijn verkrijgbaar via het Technical Service Center van Sto nv/sa.		
Leveren			
Verpakking	Jerrycan		
	Artikelnummer	Benaming	Verpakking
	00507-003	StoDivers P 110	5 l Canister
Opslag			
Opslagcondities	Droog en vorstvrij opslaan Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.		

Technisch informatieblad

StoDivers P 110

Opslagtermijn	De beste kwaliteit in de ongeopende, originele verpakking wordt tot het einde van de minimale houdbaarheid gewaarborgd. Dit kan vanuit het chargenr. op de verpakking worden herleid. Toelichting bij het chargenr.: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfers 2 + 3 = kalenderweek. Voorbeeld: 6450013223 – opslagduur tot einde kalenderweek 45 in 2026 In originele verpakking tot ... (zie verpakking).
----------------------	--

Markering

Productgroep	Nabehandeling
---------------------	---------------

Veiligheid	Meer informatie over de omgang met het product, de opslag en het afvoeren, zie het EG-veiligheidsinformatieblad. Het EG-veiligheidsinformatieblad is voor de beroepsmatige gebruiker verkrijgbaar.
-------------------	---

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Ze zijn enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be