

Fiche technique

StoDivers P 120

Dispersion de polymères de métallisation pour revêtements de sol, mate



Caractéristique

Application	• pour l'intérieur • sur des sols • généralement sur StoPox WB 100, StoPox WL 200 et StoPur WV 200 • le film de protection mat traité donne un aspect naturel et régulier au sol
Propriétés	• protection résistante et durable • film de protection pour les zones de trafic piétonnier • facilite l'entretien • réduit l'encrassement des nouveaux revêtements de sol • mise en œuvre simple et séchage rapide • en phase aqueuse
Aspect	• mat • transparent
Particularités / Indications	• les surfaces très mates (par ex. StoPur WV 200) deviendront brillantes • ne pas utiliser dans les zones constamment humides • ne convient que pour l'entretien des sols de parking voitures et motos • non résistant aux plastifiants

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm³	G/cm³ = kg/l
PH		8,5	
Viscosité (à 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Fiche technique

StoDivers P 120

Support		
Exigences	Le support doit être propre, sans tache, entièrement sec et durci à cœur.	
Mise en œuvre		
Température de mise en œuvre	Température minimale de mise en œuvre : +8 °C Température maximale de mise en œuvre : +30 °C Humidité relative de l'air max. admissible 75 %	
Temps de mise en œuvre	Temps de séchage : à +20°C, env. 30 minutes	
Consommation	Exécution	Consommation appr.
		0,02 - 0,05 l/m²
	La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.	
Constitution des couches	1. Sols durcis StoPox/StoPur comme support 2. StoDivers P 120	
Application	Nettoyage du support avec StoDivers GR Il est important que la couche protectrice soit appliquée sur une surface propre. Les revêtements et les nouvelles sols résineux appliqués doivent être complètement durcis. Éliminer les anciennes couches de cire et d'entretien ainsi que les saletés incrustées avec StoDivers GR (nettoyant de sol). Selon la structure de la couche d'impuretés ou de cire, utiliser StoDivers GR dilué de 1 : 4 à 1 : 8 avec de l'eau froide. Poncer le sol avec une machine dotée d'un tampon approprié puis retirer l'eau sale à l'aide d'un aspirateur d'eau. Retirer les accumulations à l'aide du balai à franges. Le sol doit être parfaitement sec avant l'application du StoDivers P 105. Le cas échéant, répéter plusieurs fois le procédé. Protéger avec StoDivers P 120 Appliquer une couche mince et régulière de StoDivers P 105 avec un balai à franges propre et préalablement humidifié ou avec une machine approprié. Laisser le sol sécher suffisamment pendant 20 à 30 minutes. Croiser la deuxième couche avec la passe précédente. Respecter impérativement les temps de séchage entre les passes. Selon les sollicitations envisagées, plusieurs passes peuvent être nécessaires. Compter 20 à 40 m²/litre par passe de travail, selon l'exposition du sol. Remarque Éviter les rayons directs du soleil, les températures élevées et les courants d'air pendant l'application.	

Fiche technique

StoDivers P 120

Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau.		
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles au Technical Service Center de Sto nv/sa.		
Livrer			
Emballage	Bidon		
	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	00511-001	StoDivers P 120	5 l bidon
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et des rayons du soleil.		
Durée de stockage	Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).		
Marquage			
Groupe de produits	Produit d'entretien		
Sécurité	Pour obtenir d'autres informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination, voir la fiche de données de sécurité CE. La fiche de données de sécurité CE est disponible pour les applicateurs professionnels.		

Indications spéciales	
	Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. Toutes les informations dans cette fiche technique ne sont valables que sur le territoire Belge. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Téléphone: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be