

Technisch informatieblad

StoDivers P 120

Polymeerdispersie voor vloerafwerkingen, mat, gemetalliseerd



Kenmerk

Toepassing

- binnen , op vloeren
- hoofdzakelijk op StoPox WB 100, StoPox WL 200 en StoPur WV 200
- dankzij de matte, onderhoudsarme bescherm laag ziet de vloer er gelijkmatig en natuurlijk uit

Eigenschappen

- langdurige en bestendige bescherming
- veilig begaanbare bescherm laag
- vergemakkelijkt het onderhoud
- vermindert de vuilgevoeligheid van nieuwe vloerafwerkingen
- eenvoudig gebruik, korte droogtijd
- watergedragen

Optiek

- mat , transparant

Bijzonderheden/opmerkingen

- de glansgraad van ultramatte oppervlakken (bijv. StoPur WV 200) wordt door het wasmiddel verhoogd
- niet geschikt voor continu natte ruimtes
- slechts beperkt geschikt voor de nabehandeling van auto- en motorparkeerplaatsen: niet weekmakerbestendig

Technische gegevens

Criterion	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	G/cm ³ = kg/l
PH-waarde		8,5	
Viscositeit (bij 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet schoon en vlek vrij en volledig droog en uitgehard zijn.

Technisch informatieblad

StoDivers P 120

Verwerking

Verwerkingstemperatuur Minimale verwerkingstemperatuur: +8 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: +30 °C
max. toegestane relatieve luchtvochtigheid 75 %

Verwerkingstijd Droogtijd: bij +20 °C - ca. 30 minuten

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		0,02 - 0,05	l/m ²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.			

Laagopbouw

1. Reinigen van de ondergrond
2. Bescherm laag met StoDivers P 120

Applicatie

Reinigen van de ondergrond met StoDivers GR

Het is belangrijk dat de bescherm laag op een propere ondergrond wordt aangebracht. Nieuwe aangebrachte coatings en gietvloeren dienen volledig uitgehard te zijn.

Bestaande coatings moeten eerst gereinigd worden:

Afhankelijk van de opbouw van de vuil- of waslaag moet StoDivers GR met een verdunning van 1 : 4 tot 1 : 8 met koud water worden gebruikt.

De vloer vervolgens met machine en geschikte pad schrobben en het vuile water met een waterzuiger opzuigen.

Naspoelen met schoon water is niet noodzakelijk. Dit bespaart werktijd.

Bij sterk vervuilde vloeren is deze reiniging meerdere keren te herhalen.

De vloer grondig laten drogen alvorens StoDivers P 120 aan te brengen.

Beschermen met StoDivers P 120

De nabehandeling wordt op de schone en uitgeharde vloer gelijkmatig dun aangebracht.

StoDivers P 120 zuinig op de vloer gieten en gelijkmatig dun, in banen met een mop verdelen. Vloer goed laten drogen (ca. 30 min). De droogtijden tussen de beide arbeidsgangen moet absoluut worden aangehouden !

De tweede laag aanbrengen dwars op de vorige arbeidsgang.

Afhankelijk van de verwachte belasting kunnen meerdere arbeidsgangen nodig zijn. Reken 20 tot 40 m² per liter per arbeidsgang, naargelang de structuur en belasting van de vloer.

Tijdens de verwerking moeten direct zonlicht, hoge temperaturen en tocht worden voorkomen.

Technisch informatieblad

StoDivers P 120

Reiniging van de gereedschappen Met water reinigen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige Algemene verwerkingsinstructies zijn te bekomen via het Technical Service Center van Sto nv/sa.

Leveren

Verpakking Blik

Artikelnummer	Benaming	Verpakking
00511-001	StoDivers P 120	5 l Canister

Opslag

Opslagcondities Droog en vorstvrij opslaan, tegen direct zonlicht beschermen.

Opslagtermijn In originele verpakking tot ... (zie verpakking).

Markering

Productgroep Nabehandelingsmiddel

Veiligheid Meer informatie over de omgang met het product, de opslag en het afvoeren, zie het EG-veiligheidsspecificatieblad.
Het EG-veiligheidsspecificatieblad is voor de beroepsmatige gebruiker verkrijgbaar.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto nv/sa worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Ze zijn enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
Telefoon: 02 568 09 49 tsc.be@sto.com
www.sto.be