


Fiche technique

StoFlexyl Cement

Ciment spécial pour StoFlexyl



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- en association avec StoFlexyl

Propriétés

- ciment spécial pour StoFlexyl type CEM II B-LL 42,5 R

Aspect

- ciment blanc

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Résistance à la pression (28 jours)	DIN EN 197.1	≥ 42,5 N/mm ²	
Début de la prise	DIN EN 197.1	≥ 60 min	
Cote de dilatation	DIN EN 197.1	≤ 10 mm	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +30 °C

Rapport de mélange

StoFlexyl / StoFlexyl Ciment CEM II B/LL 42,5 R = 1,0:1,0 en poids

Préparation du matériau

Ajouter du ciment StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R suivant les proportions de mélange indiqué ci-dessus. Mélanger de manière homogène avec un malaxeur. Régler la consistance d'application en ajoutant de l'eau.

Application

voir fiche technique StoFlexyl

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Le temps de séchage dépend de la température, du vent et de l'humidité relative de l'air.
En présence de conditions atmosphériques défavorables, toujours prendre les mesures de protection adaptées (contre la pluie, le soleil) sur la surface de façade à traiter ou encore fraîche.

Avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de 65 % : reprise possible des travaux au plus tôt après environ 24 heures.

Fiche technique

StoFlexyl Cement

Nettoyage des outils Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers Des indications supplémentaires relatives à la mise en œuvre sont fournies dans les directives de mise en œuvre du système en question.

Livrer

Teinte blanc

Emballage sac

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.

Certificat / Agrément technique

test certificate No.
220011446-15-1

GUT-00001382
Prüfung der Wassereindringtiefe in Anlehnung an EN 12390-8

Marquage

Groupe de produits Ciment

Composition Ciment blanc

GIS-code ZP 1

Sécurité Respecter la fiche de données de sécurité !

Ce produit est soumis à des exigences d'identification conformément à la réglementation CE applicable.

Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non transformé.

Provoque de graves lésions oculaires. Peut irriter les voies aériennes.

Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter l'inhalation de poussière. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des zones bien ventilées.

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. POUR LES YEUX: Rincer doucement avec de l'eau pendant quelques minutes. Retirez les lentilles de contact si possible. Contact avec la peau: Laver avec beaucoup de savon et d'eau.

En cas d'irritation de la peau: consulter un médecin.

Enlevez les vêtements contaminés et lavez-les pour réutiliser.

En cas d'inhalation: laisser la personne respirer à l'air frais.

Fiche technique

StoFlexyl Cement

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté à l'usage qu'il envisage.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées aux seuls risques de l'applicateur. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be