


Technisch informatieblad

StoLotusan® MP

Sierpleister met Lotus-Effect® Technology voor fijnkorrelige, individuele modelleringen



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- op metselwerk, geïsoleerde gevels, voorgehangen geventileerde gevel met een wapeningsmortel en cementeringen.
- op minerale en organische ondergronden
- niet geschikt voor horizontale en/of iets schuine oppervlakken die aan de weersinvloeden zijn blootgesteld

Eigenschappen

- buitenpleister volgens EN 15824
- Lotus-Effect®-technologie: vuil spoelt met de regen weg
- zelfreinigingseffect bij beregening
- niet brandbaar, A2-s1, d0 volgens EN 13501-1
- uitstekende verwerkingseigenschappen
- zeer hoog CO₂- en waterdampdoorlatend
- zeer goed weerbestendig
- met ingekapselde filmconservering
- met hoogwaardige marmeren korrels van natuurlijke afzettingen

Optiek

- als modelleerpleister
- als geschuurd fijne pleister
- als kalei

Bijzonderheden/opmerkingen

- bij geschuurde, uitgewassen fijnpleisters kan een tweede verflag voor een egale kleur nodig zijn

Technische gegevens

| criterium | Norm/ testvoorschrift | Waarde/ Eenheid | Opmerkingen |
|-------------------------------------|-----------------------|---|----------------|
| Dichtheid | EN ISO 2811 | 1,7 - 1,9 g/cm ³ | |
| Diffusie-equivalente luchtdaagdikte | EN ISO 7783-2 | 0,05 - 0,08 m | V1 hoog |
| Waterdoorlaatbaarheid w | EN 1062-1 | < 0,05 kg/(m ² *h ^{0,5}) | W3 laag |
| Waterdampdiffusieweerstand μ | EN ISO 7783 | 25 - 40 | V1 hoog |
| Brandgedrag (klasse) | EN 13501-1 | A2-s1, d0 | Niet brandbaar |
| Warmtegeleidbaarheid | DIN 4108 | 0,7 W/(m*K) | |

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Technisch informatieblad

StoLotusan[®] MP

Ondergrond

| | |
|--------------|--|
| Eisen | <p>De ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van sinterlagen, verwerking en oplosmiddelen. Vochtige of niet geheel gebonden ondergronden kunnen leiden tot schade zoals bv. blaasvorming of scheuren in de volgende lagen.</p> <p>Voor een dunlaagse "geschuurde pleister" kan extra, egaliserende uitvlaklaag nodig zijn. In een ETICS moeten zones zoals brandstroken, brandoverslagbeveiligingen of algemene zones met materiaalwisseling in de ondergrond vóór de eigenlijke wapeningslaag voorgespachteld worden.</p> <p>Bij aanbrengen op een ETICS moet een laagdikte van de wapeningslaag van ca. 3,5 mm worden aangehouden.</p> |
|--------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Vorbereidingen | Aanwezige lagen op draagkrachtigheid testen. Niet draagkrachtige lagen verwijderen. |
|-----------------------|---|

Verwerking

| | |
|-------------------------------|--|
| Verwerkingsvoorwaarden | Het materiaal niet bij directe zonnestralen of opgewarmde ondergrond verwerken. Bij sterkte wind, de gevel tijdens de verwerking en het drogen beschermen om krimpscheuren en poriën in de afwerking te vermijden. |
|-------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verwerkingstemperatuur | Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30°C |
|-------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Materiaalbereiding | <p>Met zo min mogelijk water op verwerkingsconsistentie brengen. Voor de verwerking goed mengen. Voor machinale verwerking moet de waterdosering worden ingesteld op de betreffende machine/pomp. Intensieve kleuren vragen in de regel om minder water voor optimalisatie van de materiaalconsistentie. Wanneer het materieel te veel wordt verdund, verslechteren de verwerking en de eigenschappen (bijv. dekkingsvermogen, kleur).</p> |
|---------------------------|--|

| Verbruik | Toepassingssoort | Ca. verbruik | |
|----------|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | |
| | Pleisterafwerking: dunne laag | 1,50 | kg/m ² |
| | Pleisterafwerking: gemiddelde laag | 2,50 | kg/m ² |
| | Pleisterafwerking: dikke laag | 4,00 | kg/m ² |
| | Kalei | 1,90 | kg/m ² /mm/laag |

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Laagopbouw

Grondering:
 Afhankelijk van de aard en de staat van de ondergrond kan een fixatiemiddel noodzakelijk zijn die het zuigende vermogen regelt.
 Producten: Stoplex W, StoPrim Micro

Technisch informatieblad

StoLotusan[®] MP

Tussenlaag op een draagkrachtige minerale ondergrond:

Bij minerale ondergronden is het doorgaans noodzakelijk een tussenlaag aan te brengen die het absorberende vermogen regelt en voor een goede hechting zorgt.
Producten: Sto-Putzgrund

Tussenlaag op een draagkrachtige organische ondergrond:

Bij organische ondergronden verdient het aanbeveling een tussenlaag aan te brengen die de kleur egaliseert indien de kleur van de pleisterlaag sterk afwijkt van de kleur van de ondergrond. Voor boomschorsstructuren wordt over het algemeen aangeraden een tussenlaag aan te brengen die de kleur egaliseert.
Producten: Sto-Putzgrund.

Applicatie

Handmatig of machinaal

De eindpleister kan handmatig of machinaal aangebracht worden. In de regel is een handmatige nabewerking in de vers opgebrachte sierpleister noodzakelijk om de gewenste structuur en functionaliteit te bereiken.

Het product wordt met een rvs spaan gelijkmatig opgebracht. Laagdikte van min. 1 mm tot max. 5 mm. Structureren afhankelijk van de gewenste oppervlaktestructuur met spaan, kwast, structuurroller, truweel, enz. Het product is schuurbaar. Bij grotere oppervlakken en afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden moet met huidvorming rekening worden gehouden.

Applicatie van de modelleerpleister als fijnpleister:

De modelleerpleister wordt gelijkmatig in 2 dunne lagen (2x1 mm) aangebracht. Na de eerste droging, met een latex spons vlak afwerken. De latex spons wordt daarbij herhaaldelijk met water bevochtigd.

Applicatie van de modelleerpleister als kalei:

De modelleerpleister wordt goed dekkend, in 2 lagen met een blokborstel aangebracht.

Bij geschuurde, resp. uitgewassen modelleerpleister-oppervlakken wordt de bescherming tegen algen en schimmels verminderd. Voor optimale bescherming van het oppervlak kan een dubbele verflaag met bijv. StoColor Lotusan[®] G worden aangebracht.

Het aangegeven gereedschap wordt geadviseerd.

Drogen, uitharden, bewerkingstijd

Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: overwerkbaar pas na min. 24 uur.

De volgende factoren vertragen de droog- en uithardtijden:

- temperatuur
- wind
- verhoogde relatieve luchtvochtigheid
- ongunstige weersomstandigheden
- blootstelling aan zonlicht
- een grotere laagdikte

Technisch informatieblad

StoLotusan[®] MP

Het product droogt fysisch door de verdamping van water. De doordroging is na ca. 14 dagen bereikt. Bij een hoge luchtvochtigheid (relatieve vochtigheid > 85%) en lage temperaturen (ondergrond en/of omgevingstemperatuur < 10°C) zal de fysieke droging sterk vertragen. Deze kan, naargelang de aangebrachte laagdikte en de klimatologische omstandigheden, oplopen tot meerdere dagen of weken.

Neem de passende beschermende maatregelen zoals afdekzeilen (al dan niet met een dakconstructie) of krimpfolie aan de stelling om de ondergrond en het aangebracht product te beschermen, zowel tijdens het aanbrengen als tijdens het drogen van de producten.

Ramen met zelfhechtende, transparante beschermfolie beschermen totdat de StoLotusan-afwerkpleister is gedroogd.

| | |
|--|--|
| Reiniging van de gereedschappen | Reinig na gebruik met water. Vang het reinigings-/spoelwater op en voer het op de juiste wijze af. |
| Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige | <p>Het volledige waterafstotende effect wordt, afhankelijk van het weer, meestal na ca. 3 maanden bereikt. Bij gekleurde sierpleisters kan het volle waterafstotende effect pas later optreden.</p> <p>Door de verminderde waterbevochtigbaarheid worden olieachtige/vettige vuilafzettingen door het pareffect slechts in beperkte mate verwijderd.</p> <p>Bij de verwerking moet erop worden gelet dat luchtinsluitingen in de ondergrond en de pleister worden vermeden. Deze kunnen blaasjes vormen. Niet met vochtig gereedschap modelleren. Gevaar voor vlekvorming.</p> |

Leveren

Kleur

Wit, beperkt in te kleuren volgens het StoColor System

Als afwerking voor de buitengevelisolatie systemen StoTherm Vario en StoTherm Wood mag de kleur over het algemeen een reflectiewaarde van 20 % niet onderschrijden. Bij StoTherm Classic® geldt een minimale reflectiewaarde van 15%.

Lagere helderheidswaardes in het betreffende systeem of helderheidswaarden in andere systemen moeten afzonderlijk en per object door de systeemleverancier worden beoordeeld.

Kleurstabiliteit:

Het weer, de intensiteit van de UV-straling en vochtinwerking veranderen het oppervlak in de loop der tijd. Zichtbare kleurveranderingen zijn mogelijk. Dit veranderingsproces wordt door materiaal- en objectomstandigheden beïnvloed. Aanbeveling: De kleurstabiliteit van intensieve en/of zeer donkere kleuren door extra verflagen verbeteren.

Korrelstructuur:

Als structuurkorrel worden naturel-witte marmersoorten gebruikt. De natuurlijke aders van het marmer kunnen op sommige plaatsen als donkere structuurkorrel in de sierpleister zichtbaar zijn. De kleur van de structuurkorrel kan bij lichte, vooral bij lichte geeltinten, in de voltooide sierpleister doorschijnen. Marmerkorrels kunnen door natuurlijke inhoudsstoffen, zoals bv. pyriet, er in uitzonderlijke

Technisch informatieblad

StoLotusan[®] MP

gevallen toe leiden dat er puntjes in het eindresultaat zichtbaar zijn. Beide effecten komen overeen met het basiskarakter van een met marmer gevulde pleister en bewijzen de natuurlijke eigenschappen van de gebruikte grondstoffen. Dit is een inherente eigenschap.

Juistheid van de kleur:

Vanwege het chemische en/of fysische afbindingsproces bij verschillende weer- en projectomstandigheden kan geen garantie worden gegeven voor de uniformiteit en de egaliteit van de kleur, in het bijzonder bij:

- a. ongelijkmatig zuiggedrag van de ondergrond
- b. verschillende ondergrondvochtigheden in het oppervlak
- c. deels sterk verschillende alkaliteit/inhoudsstoffen uit de ondergrond
- d. directe zonnestrallen met scherpe schaduwranden op de net aangebrachte afwerklaag.

Emulgatoruitspoelingen:

Door omstandigheden die het drogen vertragen, kunnen gedurende de eerste periode van blootstelling aan dauw, mist, spatwater of regen oppervlakte-effecten ontstaan (afloopsporen) op niet volledig gedroogde afwerklaagen vanwege de wateroplosbare hulpstoffen. Afhankelijk van de kleurintensiteit kan dit effect in verschillende mate optreden. Dit betekent geen kwaliteitsvermindering van het product. In de regel verdwijnt dit effect weer in de loop van de tijd.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kleurbaar | Het product kan alleen in de fabriek worden ingekleurd. |
| Mogelijke speciale instelling | Voor dit product is geen speciale instelling voorzien. |
| Verpakking | Emmer |
| Opslag | |
| Opslagcondities | In gesloten verpakking en vorstvrij opslaan. Tegen hitte en direct zonlicht beschermen. |
| Opslagtermijn | De beste kwaliteit in de ongeopende originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd als wordt voldaan aan de opslagvoorwaarden. Dit kan uit het chargenummer op de verpakking worden afgelezen. Verklaring van het chargenummer: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek Voorbeeld: 6450013223 - opslagduur tot eind week 45 in 2026. Na opening zo snel mogelijk opmaken. Als er verontreinigingen in het product terecht zijn gekomen, kunnen deze de houdbaarheid verkorten (bijv. door vuil gereedschap). |
| Certificaten/toelatingen | |
| ATG 2191 | StoTherm Classic |
| ATG 2839 | StoTherm Vario |
| ATG 2739 | StoTherm Mineral |
| ETA-08/0303 | StoTherm Wood 1 (houtskeletbouw - HWF en StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, bevestiging: met pluggen) |
| ETA-08/0304 | StoTherm Wood 2 (houtskeletbouw - HWF en StoLevell Uni/StoLevell FT, plug/lijm) |

Technisch informatieblad

StoLotusan[®] MP

| | |
|-------------|----------------|
| ETA-09/0267 | StoTherm Resol |
| ETA-17/0406 | StoVentec R |

Markering

Productgroep Gevelpleister

Samenstelling

Conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen, polymeerdispersie, titaandioxide, minerale vulstoffen, aluminiumhydroxide, silikatische vulstof, organische vulstoffen, water, glycoether, alcohol, hydrofoberingsmiddelen, disperseermiddel, verdikkingsmiddel, filmconservering op basis van terbutryn / OIT / ZPT

Veiligheid

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad! Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud / verpakking via erkend afvalverwerkingsbedrijf of vuilinzamelingsplaats afvoeren.

EUH208

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, reactiemassa(3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr.247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr.220-239-6]. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Het gaat om conserveringsmiddelen. Aanraking met de ogen en huid vermijden.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be