


Technisch informatieblad

StoPrep In

Op schadelijke stoffen geteste, watergedragen voorstrijk voor binnen



Kenmerk

- Toepassing**
- binnen
 - op minerale en organische ondergronden voor daarop volgende organische en minerale sierpleisters

Eigenschappen

- hechting bevorderend
- zuigkrachtregulerend
- diffusie open
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- emissiearm
- TÜV SÜD – test op voor de gezondheid van belang zijnde bestanddelen en emissies, regelmatige product- en procesbewaking, controle van de gebruikte stoffen (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- vrij van fogging-actieve substanties

Optiek

- mat volgens EN 13300

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Korrelgrootte		500 µm	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van sinterhuid, uitbloedingen en onthechtende substanties. Vochtige of niet geheel gebonden ondergronden kunnen leiden tot beschadigingen zoals bv. blaasvorming, of scheuren in de volgende lagen. Het product niet op vochtige of vervuilde ondergronden gebruiken.

Vorbereidingen

Oude ondergronden:
Losse verfdelen en niet draagkrachtige oude lagen en afwerkingen verwijderen.
De ondergrond mechanisch of met geschikte afbijtmiddelen reinigen.

Pleister van de mortelgroepen PG II en III:
Vaste, normaal zuigende ondergronden: direct afwerken.
Grof poreuze, zandende en sterk zuigende ondergronden: met StoPrim Plex of

Technisch informatieblad

StoPrep In

StoPrim Sol GT gronderen.

Gips- en gebruiksklare pleisters van de mortelgroepen PG IV (behalve IV d) en V: met StoPrim Plex of StoPrim Sol GT gronderen.

Gipskartonplaten:
Het gipskartonoppervlak en de geschuurde filler met StoPrim Plex of StoPrim Sol GT gronderen.

Wanneer vergelingen zichtbaar zijn, dan bijkomend met StoPrep Isol gronderen. StoPrep Isol heeft een isolerende werking. Gipskartonoppervlakken die langere tijd aan licht waren blootgesteld, kunnen zichzelf en ook de latere afwerking verkleuren. Advies: testvlak op meerdere platen aanbrengen, inclusief de bepleisterde platen.

Beton:
Verontreinigingen door bekistingsolie, vet en was verwijderen. Beschadigde plaatsen met StoLevell In Z vullen en egaliseren. Gronderen met StoPrim Plex of StoPrim Sol GT.

Cellenbeton:
Gronderen met StoPrim Plex of StoPrim Sol GT. Het oppervlak met een plakspaan egaliseren.

Zichtbaar baksteenmetselwerk:
Gronderen met StoPrim Plex of StoPrim Sol GT.

Hout-, houtvezel-, spaan- en multiplexplaten:
Gewaxte platen voorbereiden.
Gronderen met StoPrim Plex, StoPrim Sol GT of StoAqua Allgrund.

Draagkrachtige afwerkingen:
Matte, zwak zuigende lagen: het oppervlak onmiddellijk bewerken.
Glanzende oppervlakken en laklagen: het oppervlak opruwen en een tussenlaag met StoPrim Color aanbrengen.
Sterk zuigende oude dispersieverflagen: met StoPrim Plex of StoPrim Sol GT gronderen.

Oude kalk- en minerale verflagen en -afwerkingen:
Mechanisch verwijderen en de oppervlakken afstoffen. Gronderen met StoPrim Plex of StoPrim Sol GT.

Lijmverf:
Grondig afwassen en overeenkomstig de ondergrond voorbereiden of afwerken.

Niet-hechtend behang:
Helemaal verwijderen. Lijm en verontreinigingen afwassen. Gaten met StoLevell In Fill vullen, egaliseren en verder behandelen.

Beschimmelde oppervlakken:
De vlakken met schimmelreiniger voorbehandelen. Grondig naspoelen met water.

Technisch informatieblad

StoPrep In

Neem bij de schimmelsanering de betreffende nationale aanbevelingen en richtlijnen in acht.

Oppervlakken met nicotine-, water-, roet- of vetvlekken:
Vetoplossend huishoudelijk reinigingsmiddel in het water doen en daarmee de oppervlakken afwassen. Laten drogen. Aansluitend het oppervlak afborstelen. Het oppervlak een tot twee keer met StoPrep Isol gronderen. StoPrep Isol heeft een isolerende werking.

Acrylaatkitten hebben een hoge elasticiteit. Wanneer acrylaatkitten worden overwerkt, kunnen scheuren en verkleuringen in de verflaag ontstaan. Hechtingstests voor het gekozen acrylaatkitten uitvoeren.

De genoemde laagopbouw en -voorstellen ontslaan de verwerker niet van een eigen verantwoordelijke ondergrondcontrole en -beoordeling.

Verwerking			
Verwerkingstemperatuur	Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C		
Materiaalbereiding	Het product is gebruiksklaar. Het product afhankelijk van de ondergrond met max. 10% water verdunnen. Het product voor de verwerking goed mengen.		
Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	per verlaag	0,2 - 0,3	kg/m ²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.			
Laagopbouw	Grondering: Afhankelijk van de soort en toestand van de ondergrond. Tussenlaag: StoPrep In (kleur op de kleur van de eindafwerking aanpassen). Eindafwerking: Organische en minerale afwerkpleisters of decoratieve afwerkingen.		
Applicatie	Kwasten, rollen		
Drogen, uitharden, bewerkingstijd	Het product droogt fysisch, doordat het water verdampt. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur vertragen de droogtijd. Verdere systeemopbouw na voldoende droging. Altijd objectafhankelijk controleren of de ondergrond voldoende gedroogd is. Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: overwerkbaar na ca. 12 uur.		

Technisch informatieblad

StoPrep In

Reiniging van de gereedschappen

Direct na toepassing met water reinigen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe wateropname) geschikt.

Leveren

Kleur

Wit, beperkt in te kleuren volgens het StoColor System

Verpakking

Emmer

Opslag

Opslagcondities

In gesloten verpakking en vorstvrij opslaan.

Opslagtermijn

Beste kwaliteit in originele verpakking tot ... (zie verpakking).

Certificaten/toelatingen

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/220808-5

StoPrep In (emissiearm, op schadelijke stoffen getest en productie bewaakt). Waardering van het emissiegedrag

Markering

Productgroep

Voorstrijk

Samenstelling

Conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen: polymeerdispersie, titaandioxide, minerale vulstoffen, silikatische vulstof, water, verdikker, dispersiemiddel, vernettingsmiddel, pH regulatoren, opslagbeschermmiddel op basis van BIT/ZPT

Veiligheid

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!
Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH208

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Het gaat om conserveringsmiddelen.
Aanraking met de ogen en huid vermijden.

EUH211

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproei nevel niet inademen.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen

Technisch informatieblad

StoPrep In

risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be