


Technisch informatieblad

StoPrim Micro

Oplosmiddelarme diepgrondering
Concentraat op microsiliconen-emulsiebasis



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- op minerale ondergronden

Eigenschappen

- zuigkrachtregulerend
- hechtingbevorderend
- sterk hydrofobe siloxaanconcentraat
- groot indringend vermogen
- hydrofobe impregnering

Optiek

- transparant

Bijzondere kenmerken/opmerkingen

- niet geschikt voor gipshoudende ondergronden
- concentraat! Verdun de primer bij gebruik 1:10 met water
- beschermtgevoelige oppervlakken (glas, marmer, gevelde en te verven oppervlakken, enz.)

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn en vrij zijn van sinterlagen, verwerking en scheidende bestanddelen.

Vorbereidingen

Aanwezige lagen op draagkrachtigheid testen. Niet draagkrachtige lagen verwijderen.
Glas, bakstenen, keramiek, natuursteen, verf en metalen afdekken. Aflopers direct met water afspoelen.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C
Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30°C

Technisch informatieblad

StoPrim Micro

Verwerkingstijd	Bij +20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid ca. 12 uur.		
Mengverhouding	1 : 10 water		
Materiaalbereiding	Voor de verwerking in de originele verpakking goed schudden. In betreffende mengverhouding met water verdunnen.		
Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	per laag als grondering	0,01 - 0,05	l/m²
	per laag als hydrofobering	0,02 - 0,10	l/m²
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		
Laagopbouw	Op sterk zuigende ondergronden verdient meerdere keren aanbrengen nat in nat aanbeveling, om een optimale indringdiepte te realiseren. Om hechtingsproblemen bij de volgende laag te voorkomen, moet binnen 7 dagen de volgende arbeidsgang worden uitgevoerd.		
Applicatie	Kwasten, rollen Met de borstel opbrengen en verwerken of door spuiten (let op spuit-/sproeinevel). Bevat reactieve silanen, die na de verwerking chemisch reageren en de hydrofobering vormen. Gronderingen mogen geen glanzende laag vormen.		
Drogen, uitharden, bewerkingsstijd	Het product droogt fysisch door waterverdamping. Door hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur kan de droging worden vertraagd. Bij +20°C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: aanbrengen nieuwe laag pas na min. 12 uur.		
Reiniging van de gereedschappen	Direct na gebruik met water reinigen.		
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Bij het verwerken huid en ogen beschermen. Bij het spuiten of sproeien moet geschikte beschermende uitrusting/kleding worden gedragen.		
Leveren			
Kleur	Kleurloos		
Opslag			
Opslagcondities	In goed afgesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.		

Technisch informatieblad

StoPrim Micro

Opslagtermijn

De beste kwaliteit in de ongeopende originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd als wordt voldaan aan de opslagvoorwaarden. Dit kan uit het chargennummer op de verpakking worden afgelezen.

Verklaring van het chargennummer:

cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek

Voorbeeld: 6450013223 - opslagduur tot eind week 45 in 2026

Na opening zo snel mogelijk opmaken. Als er verontreinigingen in het product terecht zijn gekomen, kunnen deze de houdbaarheid verkorten (bijv. door vuil gereedschap).

Markering

Productgroep

Grondering

Veiligheid

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Smitnevel niet inademen. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. In geval van brand: blussen met waterspuiten, alcoholbestendig schuim droogpoeder of koolzuur. Inhoud / verpakking via erkend afvalverwerkingsbedrijf of vuilinzamelingsplaats afvoeren.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be

Technisch informatieblad

StoPrim Micro