


Fiche technique

StoPrim Silicate

Régulateur de fond à base de silicate en phase aqueuse



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur et l'intérieur • sur supports hydrauliques • pour réduire le pouvoir d'absorption • pour la fixation de supports à surface sableuse
Propriétés	• régulateur de fond à base de silicate • diluable à l'eau • régule l'absorption des fonds • consolide les supports • crée un pont d'adhérence • fort pouvoir de pénétration
Aspect	• transparent
Particularités / Indications	• diluer la couche d'impression à l'eau si nécessaire pour éviter la formation d'un film brillant au séchage • protéger les surfaces fragiles, par ex. le verre, le marbre, les surfaces laquées ou à laquer

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu de farinage, d'efflorescences et d'agents antiadhésifs. Les supports neufs doivent durcir pendant au moins 14 jours.
Préparations	Contrôler la cohésion des couches existantes. Supprimer les couches non cohésives.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +30 °C
-------------------------------------	---

Fiche technique

StoPrim Silicate

Préparation du matériau	Agiter soigneusement le produit dans son contenant d'origine avant la mise en œuvre. Selon le pouvoir d'absorption du support, diluer le produit avec de l'eau jusqu'à un rapport de mélange de 1:1.		
Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par couche	0,15 - 0,60	l/m²
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		
Constitution des couches	Recommandation: Sur les supports fortement absorbants et sableux, appliquer le produit en plusieurs couches frais sur frais afin de garantir une profondeur de pénétration et une solidification optimales du support.		
Application	Application au pinceau, application au rouleau, projection airless		
	Appliquer et faire pénétrer dans la masse par brossage. Les couches d'impression ne doivent pas former de couche brillante.		
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau. Une humidité de l'air élevée, un faible taux d'échange d'air et des températures basses prolongent le temps de durcissement et de séchage. Avec une température ambiante et du support de +20 °C ainsi qu'une humidité relative de l'air de 65 % : recouvrable après 12 heures env.		
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.		
Livrer			
Teinte	incolore		
Emballage	bidon		
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.		
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement. Explication du numéro de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine. Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026		

Fiche technique

StoPrim Silicate

A utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Marquage

Groupe de produits Couche d'accrochage

Composition

Selon la directive VdL pour les revêtements usuels du bâtiment, liant minéral, dispersion de polymères, eau, aliphates, stabilisateurs

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
Il s'agit de conservateurs.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be