

Technisch informatieblad

StoReno Afdichtband

Gecomprimeerde afdichtband van
geïmpregneerd zacht schuim



Kenmerk

Toepassing

- voor de afdichting van aansluitingen in het renovatiesysteem StoReno
- passend op StoCarrier Reno
- voor voegbreedtes 3 - 6 mm
- niet geschikt voor voegen en aansluitingen met grote bewegingen (bijv. constructieve gebouwdilataties)

Eigenschappen

- slagregendicht
- geheel geïmpregneerd
- zet langzaam uit
- zelfklevend

Formaat

- Breedte van de band/voegbreedte: 10/3 - 6 mm

Bijzonderheden/opmerkingen

- Belastingsgroep BG 1 conform DIN 18542

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Temperatuurbestendigheid		-30 - 90 °C	
Slagregendichtheid	EN 1027	600 Pa	
Weerbestendigheid	DIN 18542	BG 1	
Voegdoorlaatbaarheid	EN 1026	< 1,0 m³/h*m	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen

Stabiele, vlakken, droge ondergrond - vrij van stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil).

Verwerking

Applicatie

De lengte van de voeg exact afmeten. Per benodigde meter afdichtband een centimeter "uitzettingsreserve" aanhouden. De afdichtband recht afsnijden. De afdekstrook van de zelfklevende zijde aftrekken en de band iets op de voegflank aandrukken.
De band expandeert zodra de compressiedruk wegvalt. Wanneer de band te sterk expandeert (bijv. meer dan 6 mm bij type 10/3-6), moet hij opnieuw worden gecomprimeerd, voordat de aangrenzende platen kunnen worden aangebracht. Het verdient aanbeveling de platen altijd voor het verlijmen van de afdichtband voor te bereiden.

Technisch informatieblad

StoReno Afdichtband

Let op een doorgaand afdichtvlak. In het aansluitgebied moeten de beide uiteinden van het afdichtband elkaar ca. 15 mm overlappen. Aan de buitenranden moet de afdichtband wordt gestuikt, alleen zo is de dichtheid gewaarborgd (zie afbeelding). In binnenhoeken worden twee afdichtbanden stomp aangesloten. De afdichtband moet met pleister worden bedekt. Ter voorkomen van ongecontroleerd afscheuren, moet de navolgende wapeningslaag en de eindlaag van de aangrenzende bouwdelen worden los gesneden.

Reiniging van de gereedschappen

Met aceton of met water en zeep reinigen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De slagregendichtheid conform DIN 18542 belastingsgroep BG 1 wordt alleen gegarandeerd als de voegbreedte binnen de marges (3 - 6 mm) ligt.

Restrollen in geopende verpakkingen verzwaren, om afrollen van de band (telescoopeffect) te voorkomen. Opslag op een koele plaats verdient aanbeveling.

Leveren

Kleur antraciet

Verpakking

Rol

Opslag

Opslagcondities Droog opslaan. Opslagtemperatuur 1 - 20 °C. Opslagduur 12 maanden.

Markering

Productgroep Aanvullend product

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren. Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be