


Fiche technique

StoSil® MP

Enduit de finition silicate en tant qu'enduit modelable



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- enduit silicate en dispersion pour supports hydrauliques non souples
- ne convient pas aux surfaces horizontales ou inclinées exposées aux intempéries

Propriétés

- enduit silicaté à adjuvant organique, prêt à l'emploi
- ininflammable, A2-s1, d0 suivant EN 13501-1
- excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- résistant à l'eau
- résistant aux intempéries
- conforme à la norme EN 15824

Aspect

- en tant qu'enduit modelable
- en tant que badigeonne

Particularités / Indications

- avec protection de film encapsulée

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm³	
Équivalent de diffusion de l'épaisseur de couche d'air	EN ISO 7783	0,08 - 0,11 m	V1 élevé
Taux de perméabilité à l'eau w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m²*h ^{0,5})	W3 faible
Coefficient µ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	EN ISO 7783	30 - 60	V1 élevé
Comportement au feu (classe)	EN 13501-1	A2-s1, d0	ininflammable
Conductivité thermique	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et indicatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans altérer la qualité du produit.

Support

Exigences

Le support doit être solide, sec, propre, cohésif et dépourvu de farinage, d'efflorescences et d'agents détachants. L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent causer des dégâts (formation de cloques et de fissures dans les couches suivantes, etc.).

Fiche technique

StoSil® MP

Pour un « enduit fin feutré » appliqué en couche fine, l'application de couches d'enduit d'égalisation supplémentaires sur le support est nécessaire. Dans les systèmes ETICS, les zones anti-incendie de protection contre la propagation du feu, ou encore n'importe quelle autre zone de changement de matériaux dans le support, doivent être pré-enduites avant l'application du sous-enduit.

Pour les revêtements de systèmes ETICS, une épaisseur de couche d'armature d'environ 3,5 mm est à respecter.

Préparations

Contrôler la cohésion des couches existantes. Supprimer les couches non cohésives.

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre

Ne pas appliquer le produit avec une exposition directe et intensive aux rayons du soleil ou sur des supports échauffés.

Éviter des mouvements d'air importants pendant l'application et durant la première phase de séchage, car il existe un risque accru de formation de fissures et de pores dans la couche.

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximum du support et de l'air : +30 °C

Préparation du matériau

Régler la consistance d'application en ajoutant le moins d'eau possible. Remuer énergiquement avant la mise en œuvre. En cas d'application mécanique, adapter l'ajout d'eau en fonction de la machine/pompe. Les teintes soutenues nécessitent généralement moins d'eau pour l'optimisation de la consistance du matériau. Si le matériau est trop dilué, la mise en œuvre sera plus difficile et les propriétés dégradées (par ex. pouvoir couvrant, teinte, etc.).

Consommation

Type d'application	Consommation appr.
en couche fine	1,50 kg/m ²
en couche moyenne	2,50 kg/m ²
en couche épaisse	4,00 kg/m ²
badigeonne	1,70 kg/m ² /mm/couche

La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Préparation

En fonction du support, 1 des applications suivantes :

Fixateur

Selon le type et l'état du support, des couches d'impression régulant l'absorption des fonds et à effet consolidateur peuvent être nécessaires.

Produits : Stoplex W, StoPrim Micro

Fiche technique

StoSil® MP

	Couche intermédiaire sur d'anciens revêtements cohésifs minéraux: Sur un support minéral, il est en général nécessaire d'utiliser une couche intermédiaire facilitant l'adhérence et égalisant le pouvoir d'absorption. produits : StoPrep Miral ou Sto-Putzgrund Couche intermédiaire sur d'anciens revêtements cohésifs organiques : Sur les supports organiques, des couches intermédiaires de la teinte de la finition sont recommandées si la teinte de l'enduit de finition est très différente de la teinte du support. Si un aspect ribbé est recherché, d'une manière générale, une couche intermédiaire semblable à la teinte est recommandée. produits : Sto-Putzgrund
Application	Application manuelle ou mécanique L'enduit de finition peut être appliqué manuellement ou mécaniquement. En règle générale, une finition manuelle de l'enduit de finition fraîchement posé est nécessaire afin d'obtenir la structure et la fonctionnalité souhaitées. Appliquer une couche uniforme de produit avec une plâtresse en acier inoxydable. Épaisseur de couche d'au moins 1 mm (5 mm maximum). Structurer la surface selon l'effet de structure souhaitée avec la taloche latex, la brosse, le rouleau à structurer, la truelle, la spatule, l'éponge, etc. Le produit est feutrabable. Sur les surfaces plus grandes et en fonction des conditions de mise en œuvre, il faut s'attendre à ce qu'un film se forme en surface Application de l'enduit modelable en tant qu'enduit fin : Appliquer l'enduit modelable sur une épaisseur de 2 couches uniforme (2x1 mm). Laisser sécher l'enduit de finition brièvement, puis feutrer avec une éponge en latex. Lors de cette opération nettoyer régulièrement l'éponge avec de l'eau. Application de l'enduit modelable comme badigeonne : Appliquer l'enduit modelable bien couvrant, en 2 couches à l'aide d'une brosse. Pour les surfaces d'enduit modelable feutrées ou lavées, la protection inhérente contre les algues et les champignons est réduite. Pour protéger de manière optimale la surface, deux couches de StoColor Silco G peuvent être appliquées. L'outillage recommandé est indicatif.
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de 65 % : reprise possible des travaux au plus tôt après environ 24 heures. Les facteurs suivants rallongent les temps de séchage et de durcissement : - température - vent - humidité relative de l'air plus élevée - conditions météorologiques défavorables - rayons du soleil - épaisseur de couche plus épais

Fiche technique

StoSil® MP

Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau. Le séchage complet est atteint après environ 14 jours. En cas d'humidité élevée (humidité relative > 85 %) et de basses températures (température du support et/ou température ambiante < 10 °C), le séchage physique sera fortement retardé. Ce retard peut durer plusieurs jours ou semaines, en fonction de l'épaisseur de la couche appliquée et des conditions climatiques.

Prenez des mesures de protection appropriées telles que des bâches (avec ou sans structure de toit) ou un film rétractable sur l'échafaudage pour protéger le support et le produit appliqué, tant pendant l'application que pendant le séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Lors de l'application, veiller à éviter les inclusions d'air dans le support et dans l'enduit. Elles peuvent entraîner la formation de cloques. Ne pas modeler avec des outils humides. Risque de formation de taches.

Livrer**Teinte**

blanc, teintable dans le nuancier StoColor System restreint, Valeur de luminosité > 30 %

Stabilité chromatique :

Du fait des conditions atmosphériques, notamment de l'intensité du rayonnement UV en association avec la pénétration de l'humidité, la surface des revêtements s'altère au fil du temps. Des modifications visibles de la teinte peuvent résulter. Il s'agit d'un processus influencé par les conditions relatives au matériau et à la construction. C'est pourquoi, l'état actuel de la technique préconise d'améliorer la stabilité des teintes intenses et / ou très foncées par l'application d'une couche supplémentaire.

Grain de structure:

Les grains de structure sont des marbres en couleur blanc naturel. Le veinage naturel du marbre peut être visible en quelques endroits dans l'enduit de finition comme des grains de structure plus foncés. La teinte du grain de structure peut apparaître sur la surface de l'enduit de finition, spécialement chez des teintes claires, surtout pour les teintes de jaune clair. Le grain de marbre peut être, dans des cas exceptionnelles, provoque des marquages sélectifs dans l'enduit de finition, dû à des ingrédients naturels comme par exemple la pyrite. Ces deux effets reflètent le caractère naturel d'un enduit de finition garni de marbre et prouvent des propriétés naturelles des matières premières utilisées. Il s'agit d'une propriété intrinsèque.

Précision chromatique :

En raison des processus de durcissement chimique et / ou physique, des conditions atmosphériques, des conditions de chantier variables, l'homogénéité de l'aspect chromatique et l'absence de taches ne peuvent être garantis notamment en cas de :

- a) absorption non homogène du support
- b) différence d'humidité du support remontant en surface
- c) grande diversité d'alcalinité / composants dans le support
- d) exposition directe aux rayons du soleil avec une zone d'ombre nettement

Fiche technique

StoSil® MP

délimitée sur le revêtement fraîchement appliqué.

Lavages avec émulsions :

En raison de conditions freinant le séchage, dans un premier temps après les perturbations dues à la rosée, au brouillard, aux projections d'eau ou de pluie, il peut se former en surface des revêtements partiellement secs, des réactions dues aux composants solubles à l'eau (traces d'écoulement). Selon l'intensité de la teinte, ces effets peuvent être plus ou moins marqués. Ils n'altèrent toutefois pas la qualité du produit. Ces effets se résorbent d'eux-mêmes lors des perturbations climatiques suivantes.

Réglage spécial possible	Aucun réglage particulier n'est prévu pour ce produit.
---------------------------------	--

Emballage	Seau
------------------	------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel sous emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
-------------------------------	--

Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement. Explication du n° de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine calendaire Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026. À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale
--------------------------	--

Certificat / agrément technique

ATG 2739	StoTherm Mineral
----------	------------------

ATG 2839	StoTherm Vario
----------	----------------

ATG 2739	StoTherm Mineral
----------	------------------

ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (construction bois - HWF et StoLevell Uni / StoLevell FT / StoLevell Novo, fixation : chevillée)
-------------	--

ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (construction bois - HWF et StoLevell Uni / StoLevell FT, cheville / colle)
-------------	---

ETA-09/0267	StoTherm Resol
-------------	----------------

ETA-17/0406	StoVentec R
-------------	-------------

Marquage

Groupe de produits	Enduit de façade
---------------------------	------------------

Composition	Selon la directive VdL pour les revêtements usuels du bâtiment, dispersion de polymères, liant minéral, dioxyde de titane, charges minérales, charges silicates, charges organiques, eau, aliphates, produit de matage, stabilisateurs, hydrofuges, épaississant, agents de protection pour le revêtement à base de terbutryne, agents de protection pour le revêtement à base de butylcarbamate d'iodopropynyle (IPBC)
--------------------	--

Fiche technique

StoSil® MP

Sécurité	Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH208	Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Il s'agit de conservateurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
EUH211	Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be