


Fiche technique

StoSuperlit®

Enduit organique aspect granulat de marbre



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- sur maçonnerie enduite
- sur façades isolées
- sur sous-enduits hydrauliques avec couche de fond
- sur sous-enduits organiques avec couche de fond
- particulièrement adapté aux zones de soubassement et aux passages soumis aux chocs
- ne convient pas pour les surfaces horizontales ou inclinées exposées aux intempéries
- en cas d'utilisation dans la surface de la façade, toujours travailler avec des zones délimitées afin d'éviter les éclats

Propriétés

- enduit extérieur conforme à la norme EN 15824
- enduit organique aspect granulat de marbre avec liant transparent
- sable calcaire teinté pour K 1.5
- avec la X-black Technology thermo-réfléchissante
- très résistant aux intempéries
- perméable à la vapeur d'eau
- sans protection de film biocide

Aspect

- nuancier teintes pour StoSuperlit K 1.5

Particularités / Indications

- toujours appliquer StoSuperlit K avec une couche de fond d'une couleur assortie

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,4 - 1,8 g/cm ³	
Équivalent de diffusion de l'épaisseur de couche d'air	EN ISO 7783	< 0,5 m	V2 moyen
Taux de perméabilité à l'eau w	EN 1062-3	< 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 moyen
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	EN ISO 7783	60 - 120	V2 moyen
Comportement au feu	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Résistance à la traction sur béton	EN 1542	≥ 0,3 MPa	

Fiche technique

StoSuperlit®

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences

Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu de farinage, d'efflorescences et d'agents antiadhésifs. L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent endommager les couches suivantes, par ex. formation de cloques et de fissures, décolorations, opacification blanchâtre du liant transparent.

Pour des épaisseurs d'enduit de finition inférieures à 2 mm, il peut être nécessaire d'appliquer des enduits de support supplémentaires et égalisants.

Pour les systèmes d'ITE avec un changement d'isolant, par ex. au niveau de la bande protection incendie, traiter d'abord cette zone puis appliquer le sous-enduit armé après séchage.

Épaisseurs de couches dans le système d'isolation thermique par l'extérieur :
Système complet d'enduit : minimum 4 mm pour sous-enduit et enduit de finition

Préparations

Vérifier que les couches existantes sont cohésives. Supprimer les couches non cohésives. Vérifier si l'état de surface requis peut être classé de manière analogue ou supérieure à Q2.

Préparer le support cohésif avec une couche de fond garnissante et de couleur assortie pour l'enduit de finition.

Planifier et traiter des surfaces importantes en différentes sections. En cas d'application dans la surface de la façade, limiter la taille de la surface avant l'application avec des joints délimitant le champ. Ces joints peuvent être des éléments déjà présents dans la façade (buissons, zones décalées, angles...). Taille de la surface recommandée pour K 1.5 : $\leq 15 \text{ m}^2$ à réaliser par 2 personnes.

Les plinthes jusqu'à 1 m de hauteur peuvent être réalisées sans limite. Toujours revêtir des surfaces partielles dans leur entièreté, sans interruption en une seule passe.

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre

Ne pas appliquer ni laisser sécher le produit sous les rayons directs du soleil. Des différences de brillance voire de légères opacités peuvent apparaître.

Veiller à appliquer à l'abri des vents forts pendant l'application et durant la première phase de séchage, afin d'éviter la formation de fissures et cloques dans la couche de finition.

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +30 °C

Fiche technique

StoSuperlit®

Préparation du matériau

Le produit est prêt à l'emploi, il doit généralement simplement être appliqué et ne requiert aucune dilution. Selon les conditions météorologiques et les conditions du support, il est possible d'ajouter jusqu'à 0,5 % d'eau au maximum.

Ne pas utiliser de malaxeurs en aluminium, le liant liquide peut se colorer en réaction avec les particules d'aluminium.

Ne remuer le matériau que brièvement et à faible vitesse, éviter la formation de mousse. La transparence du liant sec peut être perturbée par une forte formation de mousse.

Consommation

Exécution

Consommation appr.

K 1,5

5,00 - 6,00 kg/m²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Constitution des couches

Couche d'impression :
selon le type et l'état du support, des couches d'impression régulant l'absorption des fonds et à effet consolidateur peuvent être nécessaires.

Couche de fond :
Appliquer une couche intermédiaire pigmentée, adaptée à la teinte finale créant un pont d'adhérence et égalisant le pouvoir d'absorption sur tous les supports cohésifs.

Remarque :
La couche intermédiaire teintée adaptée peut être commandée en indiquant la teinte d'origine StoSuperlit.
Produits : Sto-Putzgrund, Sto-Putzgrund QS

Couche de finition :
Appliquer l'enduit de finition dans la granulométrie souhaitée et la quantité prescrite.
Produits : StoSuperlit® K 1.5

Dans les zones fortement exposées aux intempéries et aux contraintes mécaniques, il est possible d'appliquer en option StoSuperlit Protect comme vitrification supplémentaire.

Fiche technique

StoSuperlit®

Application

application manuelle

StoSuperlit K 1.5 :

Appliquer le produit avec une truelle de lissage inoxydable sur une épaisseur d'env. 1,5 fois l'épaisseur de grain de manière à ce que le support soit bien recouvert. Ensuite, lisser la surface rapidement à l'aide d'une truelle de lissage inoxydable ou une truelle en plastique. Nettoyer régulièrement la truelle de lissage pour enlever les matériaux séchés ou superflus. Il est recommandé de niveler la surface après environ 10 à 20 minutes, en fonction des conditions météorologiques. Ne pas traiter la surface fraîchement réalisée si la surface commence à sécher.

Remarque :

Si le produit est travaillé de manière trop intensive à la truelle, des décolorations peuvent apparaître en raison de l'abrasion.

Sur une même surface, utiliser uniquement des produits de la même charge.

La technique de travail, l'outillage et le support influent énormément sur le rendu final. L'outillage recommandé est indicatif.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau. Le produit est sec au bout de 14 jours environ à une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %. Si les conditions sont défavorables, le séchage dure plus longtemps.

Avec une température ambiante et du support de +20 °C ainsi qu'une humidité relative de l'air de 65 % : recouvrable au plus tôt après 72 heures. Une humidité de l'air élevée (≥ 85 % d'humidité relative) et l'humidité due à l'humidité du support, à la rosée, à la pluie, aux éclaboussures, etc., sont des conditions défavorables et doivent être évitées pendant la première phase de séchage. Des décolorations blanchâtres du liant transparent ou des perturbations du film peuvent en être la conséquence.

En cas de conditions météorologiques défavorables, il convient de prendre des mesures de protection appropriées (par ex. protection contre la pluie) sur la surface de la façade à traiter ou fraîchement réalisée.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Vérifier si les teintes foncées, en fonction de leur valeur clarté, sont adaptées au support.

Livrer

Teinte

Nuancier de teintes pour StoSuperlit K 1.5

Stabilité chromatique :

L'aspect des revêtements peut changer sous l'effet des conditions atmosphériques, de l'humidité, du rayonnement UV et des dépôts. Des différences de teintes peuvent apparaître. Le processus de modification est dynamique et

Fiche technique

StoSuperlit®

influencé par les conditions climatiques et l'exposition.

Précision chromatique :

StoSuperlit contient un liant qui sèche de manière transparente et qui est résistant aux intempéries. En cas d'humidité de l'air très élevée ou d'exposition prolongée à l'humidité, StoSuperlit peut prendre un aspect blanchâtre et transparent en raison de l'accumulation d'humidité. Ce processus est réversible, c'est-à-dire que dans des conditions sèches, le liant redevient transparent, dans la mesure où aucune perturbation du film due au séchage n'a été à l'origine de la mise en œuvre.

Réglage spécial possible	Le produit ne contient pas de conservation par film. Il n'est pas possible de renforcer davantage la protection contre la contamination par algues et champignons. Il n'est pas possible de garantir l'absence durable de contamination par les algues et/ou les champignons.
Emballage	Seaux
Stockage	
Conditions de stockage	Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement. Explication du numéro de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine. Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026 À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.
Marquage	
Groupe de produits	Enduit de façade
Composition	Selon la directive VdL pour les revêtements usuels du bâtiment : dispersion de polymères, charges silicates (en fonction de la teinte), charge minérales (en fonction de la teinte), eau, étherglycol, épaississant, hydrofuges, agents de protection pour le stockage à base de BIT/MIT (1:1)
Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre. Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Porter des gants de protection. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.

Fiche technique

StoSuperlit[®]

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be