


Fiche technique

Stoplex W

Couche d'impression universelle en phase aqueuse à base d'acrylate, renforcée en résine siloxane



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • sur supports hydrauliques et organiques • sur d'anciens revêtements cohésifs, altérés par les intempéries • pour la consolidation d'anciennes couches de peinture farinantes, mais cohésives et d'enduits sableux • pour réduire le pouvoir d'absorption des enduits extérieurs neufs ou précédemment exposés aux intempéries et des matériaux de construction similaires
--------------------	--

Propriétés	• consolide les supports • renforcé en siloxane • très résistant à l'eau • fort pouvoir de pénétration • régule l'absorption des fonds • crée un pont d'adhérence • diluable à l'eau
-------------------	--

Aspect	• transparent, légèrement jaune
---------------	---

Particularités / Indications	• diluer la couche d'impression à l'eau si nécessaire pour éviter la formation d'un film brillant au séchage
-------------------------------------	--

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu de farinage, d'efflorescences et d'agents antiadhésifs.
------------------	---

Préparations	Contrôler la cohésion des couches existantes. Supprimer les couches non cohésives.
---------------------	--

Fiche technique

Stoplex W

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +30 °C

Préparation du matériau

Agiter soigneusement le produit dans son contenant d'origine avant la mise en œuvre.
Selon le pouvoir d'absorption du support, diluer le produit avec de l'eau jusqu'à un rapport de mélange de 1:1.

Consommation**Type d'application****Consommation appr.**

par couche

0,10 - 0,40 l/m²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Application au pinceau, application au rouleau

Appliquer le matériau et le travailler en utilisant par ex. une brosse à plafond ou le pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur airless, par ex. un appareil Inospray. Prendre des mesures adéquates pour assurer la protection contre le brouillard de pulvérisation. Les couches d'impression ne doivent pas former de couche brillante.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau.
Une humidité de l'air élevée, un faible taux d'échange d'air et une température basse rallongent le temps de séchage.

Avec une température ambiante et du support de +20 °C ainsi qu'une humidité relative de l'air de 65 % : recouvrable après environ 12 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Porter un équipement ou des vêtements de protection adaptés lors de la projection ou de la pulvérisation.

Livrer

Teinte

légèrement jaunâtre

Stockage

Conditions de stockage

Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel.
Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement.
Explication du numéro de lot :

Fiche technique

Stoplex W

Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.

Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45^e semaine de 2026

A utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Marquage

Groupe de produits Couche d'impression

Composition

Selon la directive VdL pour les revêtements usuels du bâtiment, dispersion de polymères, eau, étherglycol, hydrofuges, épaississant, agent antimoussant, agents de protection pour le stockage à base de CIT/MIT 3:1, agents de protection pour le stockage à base de BIT/ZPT

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1).Peut produire une réaction allergique.

Il s'agit de conservateurs.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be