


Technisch informatieblad

Stoplex W

Watergedragen, met siloxaan versterkte universele grondering op acrylaatbasis



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- op minerale en organische ondergronden
- op verweerde, draagkrachtige oude lagen
- voor het verstevigen van krijtende, maar draagkrachtige oude lagen en zandende pleisters
- voor het reduceren van de zuigkracht van nieuwe of verweerde buitenpleisters of andere bouwmaterialen

Eigenschappen

- oppervlakte verstevigend
- met siloxaan versterkt
- hoog waterafwijzend
- hoog indringend vermogen
- zuigkrachtregulerend
- hechting bevorderend
- waternverduunbaar

Optiek

- transparant, licht gelig

Bijzonderheden/opmerkingen

- grondering evt. met water verdunnen, zodat deze niet glanzend opdroogt

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.			

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van sinterhuid, uitbloedingen, verwerking en onthechtende substanties.

Vorbereidingen

Aanwezige lagen op draagkrachtigheid testen. Niet draagkrachtige lagen verwijderen.

Technisch informatieblad

Stoplex W

Verwerking			
Verwerkingstemperatuur	Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C		
Materiaalbereiding	Het materiaal vóór de verwerking in de originele verpakking goed schudden. Verdunbaar afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond tot een mengverhouding 1:1 met water verdunnen.		
Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	per verflaag	0,10 - 0,40	l/m²
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		
Applicatie	Kwasten, rollen Het materiaal bijv. met een blokwitter aanbrengen en uitsmeren of met een airlesspuit, bijv. Inospray, verspuiten. Maatregelen voor bescherming tegen spuitnevel nemen. Gronderingen mogen geen glanzende laag vormen.		
Drogen, uitharden, bewerkingstijd	Het product droogt fysisch, doordat het water verdampt. Hoge luchtvochtigheid, een lage luchtverversing en lage temperaturen verlengen de droogtijd. Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: overwerkbaar na ca. 12 uur.		
Reiniging van de gereedschappen	Direct na toepassing met water reinigen.		
Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Bij het spuiten of sproeien moet geschikte beschermende uitrusting of kleding worden gedragen.		
Leveren			
Kleur	Lichtgeel gepigmenteerd		
Opslag			
Opslagcondities	In goed afgesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.		
Opslagtermijn	De beste kwaliteit in de ongeopende originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd als wordt voldaan aan de opslagvoorwaarden. Dit kan uit het chargenummer op de verpakking worden afgelezen. Verklaring van het chargenummer: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek Voorbeeld: 6450013223 – opslagduur tot eind week 45 in 2026 Na opening zo snel mogelijk opmaken. Als er verontreinigingen in het product		

Technisch informatieblad

Stoplex W

terecht zijn gekomen, kunnen deze de houdbaarheid verkorten (bijv. door vuil gereedschap).

Markering	
Productgroep	Grondering
Samenstelling	Conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen, polymeerdispersie, water, glycoether, hydrofoberingsmiddelen, verdikker, ontschuimer, opslagbeschermmiddel op basis van CIT/MIT 3:1, opslagbeschermmiddel op basis van BIT/ZPT
Veiligheid	Lees zorgvuldig het veiligheidsblad! Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH208	Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa(3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr.247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr.220-239-6]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
	Het gaat om conserveringsmiddelen. Aanraking met de ogen en huid vermijden.

Bijzondere instructies	
	De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.
	Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.
	Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be